



Icopal Bitumilakka

Icopal Bitumiliuos

Icopal Kattokitti

Icopal Saumaliima

Icopal Kumibitumiliima

Icopal Asfaltinpaikkausmassa

Icopal Sammaleenpoistoaine

## LIIMAT, LIUOKSET JA MASSAT



## Icopal Bitumilakka

### Tuotekuvaus:

Kylmänä juokseva bitumipohjainen kosteuseriste ja katonhoitoaine BIL 80/85

### Käyttötarkoitus:

Soveltuu kermikattojen hoitoon sekä betonipinnoille sveltäväksi kosteuseristeeksi. Alusta esisivellä Bitumiliuksella. Ei sisätiloihin.

### Ominaisuudet:

Levityksen ja kuivumisen aikana bitumilakka ei siedä vesisadetta. Icopal Bitumilakan kuivumisaika on 3–4 tuntia +20 °C.

### Menekki:

N. 0,5–1,0 l/m pinnasta riippuen

### Käyttöohje:

Käsitteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Jos kysymyksessä on betonipinta, se esisivellä Icopal Bitumiliuksella BIL 20/85. Jotta kuivumisaika saadaan lyhyeksi, sivellään lakkaa hyvin ohuelti. Lakka voidaan levittää harjalla, telalla tai ruiskuttamalla. Mikäli Icopal Bitumilakka on kylmästä johtuen liian kankeaa, voidaan sitä varovasti lämmittää vesihauteessa. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti.

### Astiakoot:

2,5 l, 10 l, 20 l ja 200 l (väri: musta)

### Varastointi:

Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa (väh. +5 °C).

### Paloluokka:

II luokan palavat nesteet



## Icopal Bitumiliuos

### Tuotekuvaus:

Kylmänä juokseva bitumipohjainen esisivelyaine BIL 20/85

### Käyttötarkoitus:

Icopal Bitumiliuosta käytetään betonipintojen ulkopuolisten kosteus- ja veden-eristysten esisivelyyn. Ei sisätiloihin.

### Ominaisuudet:

Levityksen ja kuivumisen aikana bitumiliuos ei siedä vesisadetta. Icopal Bitumiliuksen kuivumisaika on 2–3 tuntia +20 °C.

### Menekki:

N. 0,3 l/m

### Käyttöohje:

Käsitteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Liuos voidaan levittää harjalla, telalla tai ruiskuttamalla. Mikäli Icopal Bitumiliuos on kylmästä johtuen kankeaa, voidaan sitä lämmittää varovasti vesihauteessa. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti.

### Astiakoot:

2,5 l, 10 l, 20 l ja 200 l (väri: musta)

### Varastointi:

Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa (väh. +5 °C).

### Paloluokka:

II luokan palavat nesteet



## Icopal Kattokitti

### Tuotekuvaus:

Käyttövalmis bitumipohjainen korjausmassa

### Käyttötarkoitus:

Icopal Kattokittiä käytetään pelti- ja kermikattojen korjauksissa, naularivien, saumojen, jatkoksien ja savupiippujen yhtymäkohtien sekä betonipinnoissa esiintyvien halkeamien tiivistykseen.

### Ominaisuudet:

Levityksen aikana Kattokitti ei siedä sadetta. Kattokitin kuivumisaika on 1–3 vuorokautta +20 °C riippuen kerroksen paksuudesta.

### Käyttöohje:

Käsitteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Kattokitti levitetään korjattavalle pinnalle lastalla. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti.

### Astiakoot:

1 l, 2,5 l ja 10 l (väri: musta)

### Varastointi:

Varastoitava pystyasennossa sisätiloissa (väh. +5 °C).

### Paloluokka:

II luokan palavat nesteet

# VAADI PARASTA – VALITSE ICOPAL



## Icopal Saumaliima

### Tuotekuvaus:

Bitumipohjainen liima

### Käyttötarkoitus:

Icopal Saumaliima on tarkoitettu tiivis-  
sauma-, kolmiorima- ja kattolaattojen  
limiliitosten liimaamiseen sekä kermi- ja  
peltikattojen tiivistämiseen. Liima levitetään  
lastalla. Kuivumisaika on noin 6 tuntia.

### Menekki:

N. 1,0 l/m

### Käyttöohje:

Käsitteltävän pinnan on oltava puhdas  
ja kuiva. Työvälineiden puhdistamiseen  
soveltuu mineraalitärpätti.

### Astiakoot:

1 l, 2,5 l, ja 10 l (väri: musta)

### Varastointi:

Varastoitava pystyasennossa sisätiloissa  
(väh. +5 °C).

### Paloluokka:

II luokan palavat nesteet



## Icopal Kumibitumiliima

### Tuotekuvaus:

Elastinen kumibitumiliima ja saumamassa

### Käyttötarkoitus:

Vanhon kermikattojen korjaukseen, tiili-  
ja mineriittikattojen tiivistämiseen sekä  
asfaltti- ja bitumipohjaisten materiaalien  
saumaukseen.

### Ominaisuudet:

Kestää liikettä +/- 7,5 % ja lämpötiloja  
-20 °C – +90 °C. Käyttölämpötila  
+0 °C – +50 °C. Pölykuiva noin 15 min.  
Kuivumisaika 8 vrk. Maalattavissa  
akryylilakeilla.

### Käyttöohje:

Pintojen pitää olla puhtaat ja kuivat. Levitä  
patruunapuristimella. Tasoita veteen  
kastetulla lastalla. Työvälineiden puhdis-  
tamiseen soveltuu mineraalitärpätti.

### Varastointi:

Sisätiloissa (väh. +5 °C).

### Astiakoot:

0,3 l tuubi (väri: musta)



## Icopal Sammaleenpoistoaine

### Tuotekuvaus:

Nestemäinen sammaleenpoistoaine

### Käyttötarkoitus:

Icopal Sammaleenpoistoaine soveltuu  
kattojen ja pihakivetysten puhdistamiseen  
sammaleesta ja leväkasvustosta.

### Ominaisuudet:

Laimennetaan ja käytetään kuivalla säällä.

### Menekki:

1 l/ 100–200 m. Pelti-, muovi- tai lasipinnoille  
riittoisuus jopa 1 l/200 m. Karheille ja  
huokoisille pinnoille riittoisuus 1 l/100 m.

### Käyttöohje:

Levitä laimennettua (1 l/20 l vettä) sam-  
maleenpoistoainetta kastelukannulla,  
kasviruiskulla tai harjalla. Anna aineen  
vaikuttaa 36 tuntia, jonka jälkeen poista  
sammal, levä ja lika harjaamalla tai  
ruiskuttamalla painepesurilla.

### Astiakoot:

1 l

### Varastointi:

Varastoitava sisätiloissa (väh. +5 °C).



## Icopal Asfaltinpaikkausmassa

### Tuotekuvaus:

Käyttövalmis bitumipohjainen  
paikkausmassa

### Käyttötarkoitus:

Soveltuu asfaltissa tai betonissa olevien  
epätasaisuuksien ja vaurioiden paikkaa-  
miseen. Icopal Asfaltinpaikkausmassalla  
saa helposti siistin ilmeen esimerkiksi ulko-  
ovien edustoille ja kaivojen ympäryksille.

### Ominaisuudet:

Kuivumisaika +20 °C lämmössä noin 2–3  
tuntia. Icopal Asfaltinpaikkausmassa on  
tulenarkaa eikä sitä tule käyttää avotulen  
läheisyydessä.

### Menekki:

0,2–0,4 l/m. 10 litran astia riittää 2–3 m  
alueelle riippuen korjattavan kohteen  
syvyydestä.

### Käyttöohje:

Puhdista paikattava alue irtopölystä  
harjaamalla. Kuoppa täytetään asfaltin-  
paikkausmassalla niin, että massa on  
20–30 mm suunnitellun pintatason ylä-  
puolella. Täytön jälkeen paikka tiivistetään  
tarkoitukseen sopivalla työkalulla,  
esimerkiksi lankulla tai lapiolla.

### Astiakoot:

10 l

### Varastointi:

Varastoitava kuivassa tilassa  
pystyasennossa (väh. +5 °C).

### Paloluokka:

II luokan palavat nesteet



**Icopal Oy**

Läntinen teollisuuskatu 10

02920 Espoo

Puhelin 020 7436 200

Faksi 020 7436 299

[www.icopal.fi](http://www.icopal.fi)

[info.fi@icopal.com](mailto:info.fi@icopal.com)

