

A-pohja/A-bas
2,7 L



Erä:

GEVESIL

Silikoniemulsiomaali – Silikonemulsionsfärg

Väriä elämään – färg åt ditt liv

A-pohja/A-bas
9 L



Erä:

GEVESIL

Silikoniemulsiomaali – Silikonemulsionsfärg

Väriä elämään – färg åt ditt liv

A-pohja/A-bas
18 L



Erä:

GEVESIL

Silikoniemulsiomaali – Silikonemulsionsfärg

Väriä elämään – färg åt ditt liv

C-pohja/C-bas
2,7 L



Erä:

GEVESIL

Silikoniemulsiomaali – Silikonemulsionsfärg

Väriä elämään – färg åt ditt liv

C-pohja/C-bas
9 L



Erä:

GEVESIL

Silikoniemulsiomaali – Silikonemulsionsfärg

Väriä elämään – färg åt ditt liv

C-pohja/C-bas
18 L



Erä:

GEVESIL

Silikoniemulsiomaali – Silikonemulsionsfärg

Väriä elämään – färg åt ditt liv

GEVESIL

Vesiohenteinen, korkealuokkainen ja täyshimmeä silikoniemulsiomaali. GEVESIL on liuotteeton ja erittäin hengittävä kiviainespintamaali. Maalauksenvälikäyttö: 34.3. Kiiltoryhmä 6.

Käyttökohteet: Uudet ja aikaisemmin käsitellyt, puhtaat mineraaliset julkisivupinnat ulkona.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteily: Vanhat hilseilevät ja jauhomaiset (kalkkimaali) pinnat poistetaan asianmukaisin menetelmin. Vauriokohdat korjataan asianmukaisesti ennen maalausta.

Maalaus: 1–2 kerrosta pintamaalilla. Puhtaat ja kiinteät kiviainespinnat pohjustetaan pintamaalilla, johon on sekoitettu GEVESIL-geeliä.

Levitystapa: Sively, telaus tai ruiskutus airless (suutin 0,017–0,021”).

Maalauksolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman kosteus alle 80 %. Vältä maalaamista suorassa auringonpaisteessa.

Riittäisyys: 4–7 m²/l pohjan karkeudesta riippuen.

Kuivumisaika: Kosketuskuiva 1/2 tunnissa, päällemaalattavissa 2–3 tunnin kuluttua.

Puhdistus, ohenne: Vesi. Ohennus pohjustuksessa max. 5 % vedellä.

MAALI SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ! Ei saa jäättyä.

Asbestia sisältävän alustan esikäsitteilyssä ja maalauksessa on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 1380/94 määriteltyjä suojatoimenpiteitä.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa tyhjentää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt maali on toimitettava ongelmajätteenä käsiteltäväksi, kuten myös pesujätteet. Tyhjä, kuivat myyntipakkaukset toimitetaan metallipakkausten kierrätykseen.

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

EU:n VOC raja-arvo (kat.A/c) on 40 g/l (2010). Tuote sisältää VOC enintään 15 g/l.

Valmistaja/Tillverkare:

GVK
Coating
Technology Oy

GVK Coating
Technology Oy,
Parainen/Pargas,
020 749 8770,
www.gvk.fi

GEVESIL

Vattenburen, högklassig och helmatt täckfärg baserad på silikonemulsion. GEVESIL är lösningsmedelfri och mycket diffusionsöppen färg för mineraliska underlag. Färgmaterialgrupp 34.3. Glansgrupp 6.

Användning: Nya och målade, rena mineraliska fasadytor.

BRUKSANVISNING

Förbehandling: Avlägsna all avflagande, lös eller pulveraktigt färg (t.ex. kalkfärg). Reparera ev. skador med lämpliga metoder.

Målning: 1–2 gånger med täckfärg. Måla rena och hela ytor första gången med GEVESIL-färg med tillsats av GEVESIL-gel.

Applicering: Pensel, rulle eller airless högtrycksspruta (munstycke 0,017–0,021”).

Appliceringsförhållanden: Ytan ska vara torr, temperaturen över +5 °C och den relativa fuktigheten under 80 %. Undvik att måla i direkt solsken.

Färgåtgång: 4–7 m²/l berorde på underlaget.

Torktid: +23 °C/50% RH: Dammfritt 30 min., övermålningsbar 2–3 timmar.

Rengöring, förtunning: Vatten. Förtunning vid grundning max. 5 %.

FÄRGEN SKALL OMBLANDAS VÄL FÖRE ANVÄNDNINGEN! Förvaras frostfritt.

Obs! Vid förbehandling och målning av underlag som innehåller asbest bör de skyddsanvisningar följas som föreskrivits i statsrådets beslut 1380/94.

Undvik miljöolägenheter: Får ej tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Oanvänd målfärg ska behandlas som problemavfall, liksom penseltvättrester. Väl tömda och torra burkar lämnas till insamlingsplats för metallåtervinning.

Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vatten-miljön.

EU:s VOC gränsvärde (kat.A/c) är 40 g/l (2010). Denna product innehåller VOC maximalt 15 g/l.

