

INLINE 3

12-12- 2011

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen himmeä sisämaali pohjustuskäyttöön. Rakennusmateriaalin päästöluokka M1. Maalaustarvikeryhmä 11.1 ja 30

KÄYTTÖKOHTEET

Himmeä sisämaali puu-, betoni- ja kuitulevypinnoille.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.4 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	n. 56 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 30 g/l
Riittoisuus	3-6 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävy	valkoinen
Kiiltoryhmä	6 (täyshimmeä)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela tai ruisku
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +5 °C. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle
Kuivumisaika, + 20 °C, RH 50 %	½ h pölykuiva, päälle maalattavissa 2-4 h Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa
Puhdistus	Vesi

SEKOITETTAVA MAALI HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.