

## **INLINE Saunasuoja**

07-04- 2009

### **MAALITYYPPI**

Vesiohenteinen saunasuoja sisäkäyttöön. Rakennusmateriaalin päästoluokka M1. Maalaustarvikeryhmä 89.1.

### **KÄYTTÖKOhteet**

Saunan puiset kattopaneelit, sisäseinät, ovet ja listat. Ei suositella saunan lauteille.

### **TEKNISET TIEDOT**

Tiheys	n. 1.02 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	29 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 30 g/l
Riittoisuus	8-10 m <sup>2</sup> /l pohjan karkeudesta riippuen
Kiiltoaste	n.20

### **KÄYTTÖTIEDOT**

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin
Maalausolosuhteet	Alustan, lakan ja ilman lämpötila vähintään +12 °C. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle
Kuivumisaika, + 20 °C, RH 50 %	½ h pölykuiva, päälle maalattavissa 1-2 h Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät
Puhdistus	Vesi

***SEKOITETTAVA PERUSTEELLISESTI POHJAA MYÖTEN ENNEN KÄYTTÖÄ JA AJOITTAIN KÄYTÖN AIKANA!***

### **VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS**

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ!</b>
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

**VALMISTAJA: GVK Coating Technology, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.