

Airisto PELTIKATTOMAALI

MAALITYYPPI

Erikoisakrylaattimaali uusille, pohjamaalatuille tai aikaisemmin pintamaalatuille teräs- ja peltipinnoille ulkona. Sisältää ruosteenestoaineita. Nopeasti kuivuva ja hyvin alustaan tarttuva, mikä tekee maalipinnasta sateen kestävänsä jo n. 5 tunnissa. Maalaustuoteryhmä 441,442 ja 443

KÄYTTÖKOHTEET

Uudet, pohjamaalatut galvanoidut, sinkityt kattopinnat tai aikaisemmin pintamaalatut teräs-, metalli-, alumiini- ja peltipinnat. Ei sovellu PVDF ja PVC-pinnoille.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1.26 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	54 paino- %
Riittoisuus	8-10 m ² /l
Sävyt	Musta, vanha kupari, punainen, harmaa. A- (valkoinen) sekä C-perusmaali, sävytettäviä.
Kiiltoaste	Puolihimmeä

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	2 (-3) kerrosta (kalvonpaksuus yhteensä vähintään 80 µm kuivana)
Levitystapa	Sivellin, tela, ruisku
Kuivumisaika, + 20°C, 50% RH	2-4 h kosketuskuiva, sateenkestävä n. 4-5 h, 24 h päälle maalattavissa. Kuivuminen hidastuu kylmässä tai kosteassa.
Mahdollinen ohenne/Puhdistus	Vesi

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)	
Varastointilämpötila	yli +8°C EI SAA JÄÄTYÄ ! säilytyslämpötila +10 - +25 °C	Paras
UN-nro:	-	

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden vääринymmäryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.