

RUOSTEENESTOMAALI ROSTSKYDDSFÄRG

HIMMEÄ • MATT



9L

RUOSTEENESTOMAALI himmeä

Vesiohenteinen erikoisakryyliimaali, joka on tarkoitettu pohjamaaliksi uusille peltipinnoille tai aikaisemmin pintamaalatuille peltikatoille. Sisältää ruosteestoaineita. Hyvin alustaan tarttuvia pohjamaali. Ulkokäyttöön.

Käyttökohteet: Uudet galvanoidut, sinkityt tai aikaisemmin pintamaalatut teräs-, metalli-, alumiini- ja peltipinnat. Pohjamaalauksen jälkeen levitettävä vähintään kaksi kerrosta pintamaalia (esim. peltikattomaalia). **Esikäsittely:** *Uudet pinnat* puhdistetaan ja harjataan peltipesillä tai 10 % fosforihappoliuoksella sekä huuhdellaan vedellä. Vähintään yksi vuotta vanhat, mutta vielä hyväkuntoiset käsittelemättömät galvanoidut peltipinnat puhdistetaan liasta ja rasvasta pesemällä tehokkaalla puhdistusaineella tai kuumalla (80–90 °C) vedellä sekä huuhtelemalla vedellä. Kuivuttuaan pinnat pohjamaalataan. *Aikaisemmin maalatut pinnat* puhdistetaan liasta ja rasvasta sekä vanhasta irtoavasta maalista käyttäen teräsharjaa tai vesi-hiekkapesua tarvittaessa. Pinnat pestään tehokkaalla puhdistusaineella ja tarpeen mukaan rasvaa liuottavalla aineella sekä huuhdellaan vedellä. Ruostuneet kohdat poistetaan huolellisesti teräsharjalla, jonka jälkeen pohjamaalataan Ruosteene-stopohjamaalilla mahdollisimman pian.

Työolosuhteet: Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötila oltava yli +8 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Ei maalaa suoraan auringonpaisteessa, kosteakholle pinnalle tai jos sateen riski on suuri.

Käyttöohjeet: Maali sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään tasaisesti siveltimellä, telalla tai ruiskulla mieluiten kahteen kertaan. Maalin tulee kuivua levityskertojen välillä. Pohjamaalin kuivuttua levitetään vähintään kaksi kerrosta pintamaalia (esim. peltikattomaalia). Erityisen rasittaville säädöille alttiina oleville pinnoille suositellaan maalattavaksi ylimääräinen pintamaalikerros. **Kuivumisaika:** Maalattu pinta on kosketuskuiva 2–4 tunnissa ja päälle maalattavissa 24 h kuluttua (+20 °C, RH 50 %). Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa. **Riittoisuus:** 5–6 m²/l per kerros. **Mahdollinen ohennus:** Vesi.

Puhdistus: Mahdolliset roiskeet ja maalitahrat poistettava/puhdistettava heti ennen maalin kuivumista. Ylimääräinen maali poistetaan työvälineistä, ne pestään ja huuhdellaan vedellä.

Varastointi: Säilytetään pakkaselta suojattuna. Pakkaus suljetaan huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Avatun purkin säilytysaika on lyhyempi kuin avaamattomalla. **Ympäristöhaittojen ehkäisy:** Valmistetta ei saa päästää viemäriin, maaperään eikä vesistöön. Tyhjat kuivat pakkaukset toimitetaan metallikierrätykseen, nestemäinen jäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

Sävy: Harmaa. **Maalaustarvikeryhmä:** 36.1 **Kiiltoryhmä:** 5 (himmeä)

EU:n VOC raja-arvo on (kat. A/I) on 140 g/l 2010. Tuote sisältää VOC enintään 140 g/l. **SUOJELTAVA PAKKASELTA**

ROSTSKYDDSFÄRG matt

Vattenburen specialakrylmålfärg för grundmålning av nya plåtytor eller tidigare målade plåttak utomhus. Innehåller rostskyddsämnen. Fäster bra vid de flesta underlag.

Användningsområden: Nya ytor av galvaniserad eller förzinkad takplåt eller tidigare målade stål-, metall-, aluminium- och plåtytor. Efter grundmålningen bör minst två lager lämplig ytfärg (t.ex. Plåttaksfärg) appliceras. **Förbehandling:** *Nya ytor* rengörs och borstas med plåttvätt eller 10 % fosforsyra lösning samt sköljs med vatten. Obehandlade galvaniserade plåtytor, som är minst 1 år gamla men ännu i gott skick, rengörs från smuts och fett genom att tvätta med ett lämpligt tvättmedel, eller med hett (80–90 °C) vatten, och skölja med vatten. Låt torka. *Tidigare målade ytor* rengörs från smuts och fett, gammal löst sittande målfärg skrapas loss: Använd stålborste eller sandblåstra vid behov. Ytan tvättas med lämpligt, effektivt tvättmedel och vid behov ett fettlösende medel samt sköljs med vatten. Avlägsna ev. rost omsorgsfullt med stålborste och grundmåla snarast möjligt med Rostskyddsfärg.

Arbetsförhållanden: Ytan som ska målas, målfärgen samt luftens temperatur måste vara över +8 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %. Måla inte i direkt solljus, ej heller på fuktigt yta eller vid risk för regn.

Bruksanvisning: Målfärgen blandas väl. Måla grundfärg jämnt med pensel, rulle eller spruta, gärna två gånger med torktid emellan. Efter att grundmålfärgen torkat, bör minst två lager lämplig ytfärg (plåttaksfärg) appliceras. För utsatta ytor rekommenderas ett extra färgskikt. **Torktid:** Den målade ytan är beröringstorr efter 2–4 h, övermålningsbar efter 24 h (vid +20 °C, RH 50 %). Torktiden förlängs om det är fuktigt eller kyligt. **Åtgång:** 5–6 m²/l per färglager. **Förtunning vid behov:** vatten.

Rengöring: Eventuella stänk och färgfläckar avlägsnas/putsas genast bort, innan målfärgen hunnit torka. Överlopps färg avlägsnas från arbetsredskapen och redskapen tvättas samt sköljs med vatten. **Lagring:** Förvara skyddad mot frost. Förpackningen slutas omsorgsfullt inför nästa användning. Påbörjad burk har kortare hållbarhet än en oöppnad. **Undvik miljöolägenheter:** Flytande rester får inte tömmas i avlopp, jordmån eller vattendrag. Väl tömda, torra burkar lämnas till insamlingsplats för metallåtervinning. Avfall i vätskeform lämnas till insamlingsplats för problemavfall.

Nyans: Grå. **Färgmaterialgrupp:** 36.1 **Glansgrupp:** 5 (matt)

EU:s VOC-gränsvärde (kat. A/I) är 140 g/l 2010. Produkten innehåller VOC maximalt 140 g/l. **SKYDDAS MOT KÖLD**

Valmistuttaja / Tillverkad för: **Geveko Oy, Parainen / Pargas 020 749 8770**