

TEKNOSPRO BREPLASTA LF

kevyt hienotasoite

TUOTETYYPPI	Käyttövalmis, vesiohenteinen kevyt yleistasoite kuiviin tiloihin. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmät 20 ja 44.321). Täyttää rasitusluokan 04 vaatimukset.
KÄYTTÖ	Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoitukseen. Alustana voi olla kipsi, kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms. Sopii myös tapettisaumojen ja maalattujen pintojen tasoitukseen.
ERIKOISOMINAISUUDET	TEKNOSPRO BREPLASTA LF:llä on hyvä täyttökyky ja se on helppo levittää. Pinnasta tulee erittäin sileä ja se on siten erinomainen alusta tapetoinnille tai maalaukselle. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-ryhmään .
TEKNISET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	N. 53 tilavuus-%
Kerrospaksuus	0 - 5 mm
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Käytännön riittoisuus	Ylitasoituksessa 1 l/m ² kerrospaksuuden ollessa 1 mm. Osa- ja saumatasoituksessa kahteen kertaan kipsilevyllä n. 0,3 l/m ² .
Hiukkaskoko	Max. 0,15 mm
Tiheys	1,1 g/ml
Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %	2 - 3 tuntia/mm kerrospaksuudesta riippuen.
Välineiden pesu	Vesi
Värisävyt	Vaalean harmaa

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENZA Maalarinpesuliuksella ja huuhdotaan huolellisesti vedellä.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Hauraat alustat ja käsittelemättömät puupinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

Levitys

Tasoite levitetään lastalla. Käsittelykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus.
Kuivunut tasoite voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinnat on esiliimattava. Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja hengityssuojainta.

Levitysolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Varastoitava viileässä. Ei saa jäätyä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
