

Primer

S

**Vesidispersiopohjainen
kosteussulku.**

**Pohjuste imukykyisille
kiviainesalustoille.**

**Mapegum WPS-pohjuste
kipsikartonkilevyalustoille.**



Primer S on sertifioitu pohjuste osana Mapegum WPS märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmää (VTT Järjestelmäsertifikaatti 204/05).

KÄYTTÖKOhteet

- Kipsikartonkilevy- ja puukuitupohjaisten seinälevyjen kosteussulkukäsittelyyn.
- Kipsi- ja sementtipohjaisten rappausten kosteussulkukäsittelyyn ennen laatoittamista.

Käyttösovelluksia

- Kipsikartonkilevyjen kosteussulku paikoissa missä ei vaadita varsinaista vedeneristystä.
- Tukevasti kiinnitettyjen puukuitupohjaisten seinälevyjen kosteussulkukäsittely.
- Kipsikartonkilevyjen kosteussulkukäsittely keittiön välitilassa.
- Anhydriittivalujen pohjuste ennen laatoittamista sementtipohjaisilla kiinnityslaasteilla.

TEKNISET OMINAISUUDET

Primer S on vesidispersiopohjainen, synteettiseen hartsiin perustuva pohjuste. Se muodostaa kuivuttuaan kalvon joka on vedenkestävä, joustava, tiivis ja säänkestävä muodostaen siten täydellisesti vesitiiviin sulun.

Primer S ei ole tulenarkaa tai vaarallista; ja sitä voidaan siksi käyttää suljetuissa tiloissa ilman varotoimenpiteitä.

SUOSITUKSIA

- **Primer S** ei tule käyttää uima-altaiden ja säiliöiden vedeneristämiseen.
- **Primer S** ei tule käyttää alustoille jotka altistuvat nousevalle kosteudelle.
- **Primer S** ei tule käyttää kodin märkätilojen vedeneristämiseen.
- Alkalisilla alustoilla **Primer S** voi tummua menettämättä kuitenkin ominaisuuksiaan.

KÄYTTÖSOVELLUS

Alustan valmistelu

Alustan tulee olla hiekottomaton, kuiva ja puhdas, eikä siinä saa esiintyä öljyä, rasvaa, maalijäämiä tai epäpuhtauksia. Kipsikartonkilevy- ja puurakenteisissa seinissä tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Puupohjaiset materiaalit tulee kiinnittää tukevasti niiden vääntyiin estämiseksi.

TEKNISET TIEDOT

TUOTEKUVAUS:

Koostumus:	Matalaviskoosinen neste
Väri:	Vaaleanpunainen
Tiheys (g/cm ³):	1,17
pH:	2
Kuiva-ainepitoisuus (%):	51
Viskositeetti Brookfield (mPa.s):	350 (#1-rpm 20)
Varastointi:	12 kk avaamattomassa alkuperäis-pakkauksessa, suojeltava jäätymiseltä.
Terveydelle vaarallista (EC99/45):	Ei ole. Lisätietoja pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa
Tulliluokka:	3209 90 00

KÄYTTÖSOVELLUS (+23°C, 50% R.H.)

Alin asennustemperatura:	>+5°C
Odotusaika levityskerrosten välillä:	20 - 30 minuuttia
Odotusaika ennen laatoittamista:	1 - 2 h

LOPULLINEN SUORITUSKYKY

Kosteuden kestävyys:	erinomainen
Vanhenemisen kestävyys:	erinomainen
Joustavuus:	erinomainen

Käyttöohje kosteussulkuna:

Primer S levitetään ohentamattomana siveltimellä tai telalla 2 - 3 kerrosta olosuhteista riippuen. Anna kuivua noin 30 minuuttia levityskertojen välillä. Tuotteen tulee olla kuiva ennen laatoittamista (noin 1 - 2 h). Menekki: 0,1 kg / m² per levityskerta.

Käyttöohje tavanomaisena pohjusteena imukykyisellä kiviainesalustalla:

Primer S levitetään vedellä ohennettuna (1:1-3 osaa vettä) siveltimellä tai telalla noin 0,2 kg / m². Tuotteen tulee olla kuiva ennen laatoittamista (noin 0,5 - 1,0 h).

Käyttöohje Mapegum WPS-vedeneristysmasan pohjusteena kipsikartonkialustalla:

Primer S levitetään ohentamattomana siveltimellä tai telalla noin 0,2 kg / m² jolloin saavutetaan erittäin alhainen vesihöyrynläpäisyarvo $18 \cdot 10^{-12}$ kg (m²sPa). Pohjusteen tulee olla kuiva ennen laatoittamista (noin 1 - 2 h). VTT-sertifikaatti 204/05.

Käyttöohje Mapegum WPS-vedeneristysmasan pohjusteena imukykyisellä kiviainesalustalla:

Primer S levitetään vedellä ohennettuna (1:1) siveltimellä tai telalla noin 0,2 kg / m². Pohjusteen tulee olla kuiva ennen laatoittamista (noin 0,5 - 1,0 h). VTT-sertifikaatti 204/05.

Puhdistus

Työvälineet ja astiat pestään välittömästi puhtaalla vedellä. Kuivunut tuote poistetaan mekaanisesti tai Pulicol-maalinpoistoaineen avulla.

PAKKAUS

Primer S toimitetaan 25 kg, 10 kg, 5 kg astioissa ja 1 kg pulloissa.

VARASTOINTI

12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Suojeltava jäätymiseltä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Primer S ei ole käyttäjälleen vaarallinen. On suositeltavaa käyttää silmäsuojaimia ja suojakäsineitä ja noudattaa tavanomaisia varotoimenpiteitä käsiteltäessä rakennuskemian tuotteita. Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyynnöstä.

AMMATTILAISEN RAKENNUSTUOTE

VAROITUS

Vaikka tekniset yksityiskohdat ja suositukset, jotka liittyvät tähän tuotekuvaukseen, perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllämainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa-antavana.

Ennen käyttöä on varmistuttava siitä, että tuote sopii ajateltuun käyttökohteeseen. Vastoin tuotekortin ohjeita käytettäessä käyttäjä on yksin vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuneista seurauksista.

Kaikki tuotteeseen liittyvät referenssit ovat saatavissa pyydetessä sekä osoitteista www.mapei.fi ja www.mapei.com



Heikki Haru Oy

Maahantuonti ja
tekninen neuvonta:
Heikki Haru Oy
Mestarintie 5, 01730 Vantaa
p.09 8780 341 www.mapei.fi

