

Rostex Super ruosteenestopohjamaali

TYYPPI

Nopeasti kuivuva erikoissideainetta sisältävä ruosteenestopohjamaali. Ei sisällä lyijy- eikä kromaattipigmenttejä.

SOVELTUVUUS


Teräs-, sinkittyjen ja karhennettujen alumiinipintojen pohjamaalaukseen normaalia kovempaan rasitukseen joutuissa kohteissa, joissa tavallisen alkydipohjamaalin tarttuvuus tai kuivumisnopeus ei ole riittävä. Sopii myös PURAL, POLYESTERI, AKRYYLI ja vanhentuneelle PVC -pinnoitetuille teräsohutelevyille. Voidaan käyttää sekä alkydimaalien (esim. Miranol, Unica, Panssarimaali) että vesiohenteisten maalien (esim. Panssari Akva) pohjamaalina.



KÄYTTÖKOhteet

Peltikatot, vesikourut, syöksytorvet, suojapellit, palotikkaat, kaiteet, lipputangot, tuuletus- ja kuivaustelineet, veneet ym. metallirakenteet.

TEKNISET TIEDOT



Maalaustuoteryhmä
2012

242 Metallipintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13(RT-luokitus)
244 Sinkittyjen teräspintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 11...13

Maalaustarvikeryhmä
2001

12.1 Alkydipohjamaalit teräsalustalle RL 5...7 (RT-luokitus) ja 12.2 Sinkityn alustan modifioidut alkydipohjamaalit RL 5...7 (RT-luokitus)

Värisävyt

Vaaleanharmaa, rautaoksidinpunainen, vihreä, musta.

Kiiltoryhmä

Himmeä

Riittoisuus

n. 10 m²/l (40 µm kuivakalvo)

Pakkaukset

1/3 l, 1 l, 3 l, 10 l.

Ohenne

1120

Työtap

Sively tai ruiskutus. Siveltimenä paras paksuharjainen sivellin.

Suurpaineruiskutus:

-suutin 0,011" - 0,015" eli 0,280 - 0,380 mm

-ohennemäärä 0 - 15 %

Kuivumisaika, +23 °C
ilman suht. kosteus RH
50 %

Kuivakalvonpaksuus 50 µm	+10°C	+23°C	+35°C
Pölykuiva	1 h	15 min	10 min
Päällemaalattavissa alkydimaaleilla, min	5 h	1,5 h	1 h
Päällemaalattavissa vesiohenteisillä maaleilla, min	2 vrk	1 vrk	1 vrk
Päällemaalattavissa, max	7 vrk	4 vrk	4 vrk

Kemikaalienkestävyys

Kestää lakkabensiiniä ja talousspriitä. Ei kestä voimakkaita liuottimia esim. tinneriä.

Öljyjen ja rasvojen
kestävyys

Hyvä.

Kulutuksenkestävyys

Hyvä.

Kiinteäainetilavuus

45 %.

Tiheys

n. 1,3 kg/l, ISO 2811

Varastointi

Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

Rostex Super ruosteenestopohjamaali

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja ympäröivää ilmaa lämpimämpi, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Näissä olosuhteissa maalin kuivuminen hidastuu oleellisesti ja päällemaalattavuusaika pitenee. Pinnan lämpötila ei saa olla yli +40 °C, ettei liuote haihdu liian nopeasti, maalipintaan muodostu huokosia, tarttuvuus heikkene, ilmene kuplia ym.

Suunnittele maalaustyö siten, että ehdit suorittaa pintamaalauksen viimeistään neljän päivän kuluttua. Lämpötilan alentuessa ja/tai kosteuden lisääntyessä päällemaalattavuusaika pitenee (ks. taulukko).

Jos pintamaalaus viivästyy yli ohjeistetun ajan, tulee pohjamaali hioa kevyesti ja pestä Panssaripesulla.

Esikäsittely

Maalaamattomat pinnat:

Poista pinnalla mahdollisesti oleva valkoruoste/ruoste hiomalla tai teräsharjaamalla, teräspinnat puhdistusasteeseen St2. Poista pinnalta vesiliukoiset valkoruostesuoja-aineet, lika, vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt Panssaripesu-pesuaineella harjaa apuna käyttäen. Huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Karhenna sileät alumiinipinnat.

Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen. Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti tai kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle.

Maalatut pinnat:

Poista irtoava maali ja mahdollinen ruoste kaapien tai teräsharjaten puhdistusasteeseen St 2. Viistä puhdistetun alueen ja kiinteän maalikerroksen raja. Pese pinta Panssaripesu-pesuaineella harjaa apuna käyttäen, huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua.

Maalaus

Sekoita Rostex Super huolellisesti ennen käyttöä. Levitä maali mieluiten siveltimellä tai ruiskulla. Kertamaalauksella on pyrittävä 40-60 µm kuivakalvoon. Rostex Super voidaan pintamaalata esim. vesiohenteisella Panssari Akvalla tai liuoteohenteisella Panssarimaalilla.

Työvälineiden puhdistus

Pese työvälineet ohenteella 1120 tai Tikkurilan Pensselipesulla.

Hoito-ohjeet

Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtelee pinnat ja anna kuivua.

EU VOC -raja-arvo

(cat A/i) 500g/l(2010)
Rostex Super sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS



Haitallinen



Ympäristölle vaarallinen

Sisältää: Ksyleeniä ja sinkkifosfaattia SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ JA JOUTUESSAAN IHOLLE. ÄRSYTTÄÄ IHOA. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTA-VAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyyliimetyyli-ketoksimeja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

Rostex Super ruosteenestopohjamaali

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja nestemäinen maalijäte ongelmajätteen keräilypisteeseen.

 [Ympäristöseloste](#)

KULJETUS

ivk080512/hsa080512/mhj150609/0067554

Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.