

Supi Saunavaha

TYYPPI

SOVELTUVUUS

KÄYTTÖKOhteet


Luonnonvahaa sisältävä suoja-aine sisäkäyttöön.

Saunan puupintojen pintakäsittelyaine, joka imeytyy puuhun ja muodostaa luonnollisen likaa ja vettä hylkivän pinnan.

Saunan lauteet sekä paneeliseinät ja -katot, ovet ja ikkunanpuitteet.



TEKNiset Tiedot



Maalaustuoteryhmä
2012

711 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05(RT-luokitus)

961 Dispersiopohjaiset saunasuojat RL 01...05

Maalaustarvikeryhmä
2001

89.1 Saunasuojat sisäkäyttöön RL 4a (RT-luokitus)

Perusmaalit

EP

Värisävyt

Lapponia-värikartta sekä Tikkurilan Kuultavat sisävärit -kartan värit 3441-3451. Valmisvärit Musta, Valkoinen ja Lämpöpuu.

Värikartat

Kuultavat värit sisätiloihin

Kiiltoryhmä

ei määriteltävissä

Riittoisuus

10-13 m²/l, puulaadusta riippuen.

Pakkaukset

EP 0,225 l ja 0,9 l
vakiovärit 1/3 l ja 1 l

Ohenne

Vesi

Työtap

Levitys vaahtomuovisiveltimellä, -sienellä tai keinokuitusiveltimellä.

Kuivumisaika, +23 °C
ilman suht. kosteus RH
50 %

Pölykuiva n. ½-1 tunnissa. Käyttöönotto kuiva vuorokauden kuluttua.

Kiinteäainetilavuus

n. 24%

Tiheys

1,0 kg/l, ISO 2811.

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

Supi Saunavaha

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet	Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely	Uudet, puhtaat puupinnat: Puhdista puupinta liasta ja pölystä. Kostuta se kevyesti vesisumulla, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut pois. Poista hiontapöly. Vanhat ja likaantuneet tai esim. aiemmin Supi Saunasuojalla käsitellyt puupinnat: Pese Supi Saunapesulla käyttöohjeen mukaan, huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua. Hio ja poista hiontapöly. Jos vahan alle jää aiempia käsittelyjä, lopputulos on kiiltävämpi kuin puupuhdaalla pinnalla. Ei sovellu aiemmin öljytyille (esim. Supi Laudesuoja) puupinnoille, ellei öljy ole kulunut lähes kokonaan pois. Suojaa lattiat hyvin ennen käsittelyä, sillä Saunavaha imeytyy helposti kaakelisaumoihin.
Käsittely	Sekoita Supi Saunavaha huolellisesti, ajoittain myös käytön aikana. Levitä yhteen kertaan puun syiden suuntaisesti vain sen verran kuin puuhun imeytyy kertalevityksellä. Koska tuote on ohutta, helpoimmin sopivan määrän saa levitettyä käyttämällä vaahtomuovisivellintä tai -sientä. Jos tuotetta laitetaan liikaa, pinta tuntuu liukkaalta. Kokeile värillistä Saunavahaa huomaamattomaan paikkaan varmistuaksesi oikeasta väristä. Puulajin ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen väriin. Käsittele pienet pinnat yhtäjaksoisesti kokonaan ja suuret paneelipinnat 1-2 paneelia kerrallaan yhtenäisen värin aikaansaamiseksi.
Työvälineiden puhdistus	Esilämmitä sauna ennen käyttöönottoa ja tuuleta hyvin. Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen saunavahan poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet	Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua käsittelystä:
EU VOC -raja-arvo	Puhdista pinta Supi Saunapesulla (1-2 dl saunapesua 5 litraan vettä). (cat A/f) 130g/l(2010) Supi Saunavaha sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjt, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

KULJETUS

VAK/ADR: ei luokiteltu

joa211211/hok240909/pih211211/457

Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatujohtajärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.