

KIILTO START PRIMER

Tartuntapohjuste



KÄYTTÖALA

Vesiohenteinen pohjustusaine huokoisille ja imemättömille lattiapinnoille sisätiloissa ennen tasoitustyötä.

Käyttökohteita ovat mm:

- Betoni- ja sementtipohjainen tasoite (ohennus: 1 osa pohjustusainetta/4 osaa vettä)
- Lattiat, joissa on vanhoja liimajäänteitä, kuten keinoharts- ja bitumiliima (ei ohenneta)
- Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi- ja puualustat (ei ohenneta)
- Levylattiat, kuten lastulevy, kipsikartonkilevy jne. (ei ohenneta).
- Imemättömät alustat, esim. maali ja klinkkeri (ei ohenneta).

OMINAISUUDET

- täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen.
- kuivuu nopeasti
- hyvä kosteudenkesto
- muodostaa hyvän tartuntasillan tasoitteen ja alustan väliin
- sementin alkalisuus ei heikennä pohjustusaineen tehoa
- ei sovellu tasoitteen lisäaineeksi

TEKNISET TIEDOT

Ohennin	vesi
Ominaispaino	1,0
Väri	vaaleanpunainen
Tulenarkuus	ei tulenarkaa
Pakkasenkestävyys	jäätävää
Alin käyttölämpötila	+10°C

RIITTOISUUS

Primer ohennettuna: Primer 1 l + vesi 4 l = 5 l → n. 30 m².
Primer ohentamattomana / imemätön alusta: Primer 1 l → n. 10 m².

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen ja aluslattian lämpötila	+18...+20 °C
Alustan kosteus	- puu 8...12%
	- betoni max. 90% RH tai alle 4 paino-%

Vallitsevat olosuhteet, kuten huoneen lämpötila, alustan laatu ja kosteus vaikuttavat voimakkaasti kuivumiseen. Suosituksiemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtina.

KÄYTTÖOHJE

Alustasta poistetaan sementtiliima, pöly, irtonainen lika ja rasva. Tarvittaessa suoritetaan koneellinen hionta / jysintä. Pohjustusaine levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi esimerkiksi huopalastalla tai harjalla. Vältä pohjustusaine-lammikoiden syntymistä. Betoni ja tasoitealustat voidaan tasoittaa heti pohjustuksen jälkeen, levyypintojen, imemättömien sekä vanhoja liimajäänteitä sisältävien alustojen pohjustuksen annetaan kuivua n. 2 tuntia ennen tasoittamista. Tasoittaminen tulee tehdä viimeistään vuorokauden kuluttua pohjustamisesta.

HUOM! Alustaansa liimattavat parketit tai lattialämmityslattiat: Betonilattiasta on hiottava / jysyttävä pois kaikki sementtiliima sekä muut alustaa heikentävät tekijät kuten vanhat liimajäänteet. Pohjustus tehdään vain tasoitettaville alueille (sauvaparketien aluslattioita ei saa pohjustaa eikä tasoittaa). Levylattioissa parketti liimataan suoraan levyyn (ei pohjustusta, ei tasoitusta).

PAKKAUS

1 l, 3 l ja 10 l muoviasiatiat

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa.
Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa enintään 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin ja työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com