

Unica Super uretaanialkydilakka, puolihimmeä

TYYPPI

Nopeasti kuivuva uretaanialkydilakka. Sisältää UV-suoja-ainetta, joka hidastaa auringonvalon puuta kellastavaa vaikutusta. Sävytetty tuote suojaa tehokkaammin auringonvaloa vastaan kuin väritön tuote.

SOVELTUVUUS

Puupinnat sisällä ja ulkona.

KÄYTTÖKOhteET

Veneet, lattiat, kalusteet.



TEKNISET TIEDOT



Maalaustuoteryhmä
2012

522 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL03...05, 542 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL 11...12(RT-luokitus)
644 Puu- parkettilattioiden liuoteohenteiset lakat

Maalaustarvikeryhmä
2001

73 Uretaanialkydilakat sisä- ja ulkokäyttöön (RT-luokitus)

Perusmaalit

EP

Värisävyt

Unica Super voidaan sävyttää Kuultavat värit-, ja Valtti värikartan mukaan. Tee aluksi koelakkaus nähdäksesi sävytetyn lakan värin käyttökohteessasi. Jos lakka on liian tummaa, voit vaalentaa sitä värittömällä Unica Super puolihimmeällä tai Lakkabensiinillä 1050.

Värikartat

Valtti kuullotteet ja puuöljyt ja Kuultavat värit sisätiloihin

Kiiltoryhmä

Puolihimmeä

Riittoisuus

8-10 m²/l

Pakkaukset

0,225 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l

Ohenne

Lakkabensiini 1050

Työtap

Sively tai ruiskutus.
-suutin 0,009" - 0,013" eli 0,230 - 0,330 mm

Kuivumisaika, +23 °C
ilman suht. kosteus RH
50 %

Pölykuiva 1 tunnissa, kosketuskuiva 2 tunnissa ja käsittelykuiva aikaisintaan 6 tunnin kuluttua lakkauksesta. Seuraava lakkaus voidaan suorittaa pinnan ollessa käsittelykuiva. Kovettuu täysin ja saavuttaa kestävyysominaisuutensa noin 4 viikossa. Kuivumiseen vaikuttavat oleellisesti tuuletus, ilman suhteellinen kosteus, lämpötila sekä kalvonpaksuus.

Pesunkestävyys

Erittäin hyvä kaikilla tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.

Kemikaalienkestävyys

Kestää bensiiniä, naftaa, lakkabensiiniä ja talousspriitä, kasvi- ja eläinrasvoja, voiteluöljyjä ja -rasvoja. Ei kestä esim. tinneriä.

Kulutuksenkestävyys

Erittäin hyvä.

Kiinteäainetilavuus

38 %.

Tiheys

0,9 kg/l, ISO 2811.

Varastointi

Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia nahoittuu helposti.

Unica Super uretaanialkydilakka, puolihimmeä

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Lakattavan pinnan on oltava kuiva. Lakkauksen ja kuivumisen aikana pitää lämpötilan olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. Älä lakkaa kirkkaassa auringonpaisteessa tai kostealla ja kylmällä säällä. Ajoita lakkaustyö ulkona niin, että lakkakalvo ehtii pintakuivua ennen iltakasteen laskeutumista.

Esikäsitteily

Lakkaamaton pinta:

Puhdista pinta liasta ja pölystä. Pyyhi jalopuupinnat Lakkabensiinillä 1050 ennen pintakäsittelyä. Pohjusta ulkona rasittuvat puupinnat ennen lakkausta Valtti-Pohjusteella.

Ennen lakattu pinta:

Pese pinta Maalipesu-pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Poista irtoava lakka kaapimalla. Hio koko pinta ja poista hiontapöly.

Lakkaus

Ensilakkaus:

Sekoita lakka hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Pohjalakkaa uudet pinnat 20% lakkabensiinillä ohennetulla Unica Super kiiltävällä. Suorita pintalakkaus ohentamattomalla lakalla 1-2 kertaa. Lakkaa aikaisemmin lakatut pinnat suoraan ohentamattomalla lakalla 1-2 kertaa. Sivele tasaisesti ja ohuesti. Hio pinta kevyesti jokaisen lakkauskerran välillä.

Huoltolakkaus:

Tarkkaile pinnan kuntoa ja suorita uusintakäsittely tarvittaessa etenkin ulkona rasittuvissa kohteissa. Sävytetyllä tuotteella saadaan pidempi huoltoväli kuin värittömällä tuotteella. Unica Superilla lakatut pinnat voidaan huoltolakata Unica Superilla tai samantyyppisellä liuteohenteisella lakalla. Katso kohta esikäsitteily.

Työvälineiden puhdistus

Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.

Hoito-ohjeet

Tarvittaessa aikaisintaan n.1kk:n kuluttua lakkaamisesta: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuksella esim. siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtelevä pinta huolellisesti.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Huoltokäsittely

Huoltolakkaus:

Tarkkaile säärasituksessa olevan lakkapinnan kuntoa ja suorita uusintakäsittely, kun vanha lakkakerros alkaa irrota puun pinnalta. Sävytetyn tuotteen huoltoväli on pidempi kuin värittömän tuotteen. Unica Superilla lakatut pinnat voidaan huoltolakata Unica Superilla tai samantyyppisellä liuteohenteisella lakalla. Katso kohta esikäsitteily.

EU VOC -raja-arvo

(cat A/i) 500g/l(2010)

Unica Super sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS



Ympäristölle vaarallinen

Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsittelty raskas (alifaattinen) SYTTYVÄÄ.

HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA

HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdtava hyvästä

ilmanvaihdosta. Vältettävä liutehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Sisältää etyyliemetyyliketoksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.



[Käyttöturvallisuustiedote](#)

Unica Super uretaanialkydilakka, puolihimmeä

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteen keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.



[Ympäristöseloste](#)

KULJETUS

Alle 450 litran astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia. Yli 450 litran astiat: VAK/ADR 3 (III).

tip300911/pih300911/niear020911 /5596404