

KIILTO VALMISLIISTERI



KÄYTTÖALA

Kiilto Valmisliisteri on vähäpäästöinen M1-luokiteltu valmisliisteri paperitapettien kiinnitykseen imukykyisille tai maalatuille alustoille. Sopii sekä käsin että koneellisesti tapahtuvaan levitykseen ja esiliisteröintiin. Ei täysmuovisille materiaaleille tai muovipinnoille.

KIINNITYSALUSTA

Kiinnitysalustan on oltava kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Vanhat irtonaiset tapetit ja maalit poistetaan, samoin vanhojen vinyylitapettien muovipinta. Epätasaisuudet tasoitetaan ja hiotaan. Voimakkaasti imevät alustat pohjamaalataan tai esiliisteröidään 1:1 vedellä ohennetulla Valmisliisterillä. Maalatut pinnat pestään esim. Kiilto Maalarinpesulla ja huuhdellaan hyvin.

OMINAISUUDET

- täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen
- valmis liisteri, ei liukenemisen odotusta, ei kokkareita
- imeville tai esikäsitellyille maalatuille alustoille
- hyvät telaus- ja levitysominaisuudet
- vain kuiviin tiloihin
- hyvä alkutarttuvuus
- säilyttää tapetin kohokuvion
- pitkä työskentelyaika

TEKNISET TIEDOT

Pääsideaine	jalostettu tärkkelys
Ohennin	vesi
Ominaispaino	n. 1,03
Tulenarkuus	ei tulenarkaa
Pakkasenkestävyys	jäätynyttä
Alin kiinnityslämpötila	+15°C

RIITTOISUUS

4-5 m²/l

TYÖKALU

Maalitela, liisteriharja tai liisteröintikone.

KÄYTTÖOHJE

Levitä liima tasaisesti tapetin taustaan. Taita vuodat kaksinkerroin ja anna vettyä muutaman minuutin. Taita vuodan yläosa auki ja aloita kiinnitys katonrajasta. Taita alaosa auki ja paina vuota kiinni tapettiharjalla keskeltä reunoille päin, niin että ilmakuplat poistuvat. Huolehdi tapetoidun tilan tuuletuksesta. Noudata tapetinvalmistajan asennusohjeita. Liimatahrat poistetaan tuoreeltaan kostealla rievulla tai sienellä.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila	+18...20°C
Alustan kosteus	-puu 8...12 %
	-betoni max. 3 p-% tai alle 85% RH

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali lämpötila. Sekä tapetin että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan.

Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja tapetin lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksiemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

PAKKAUS

1, 5, 10 ja 15 litran muoviasiat

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista.

Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, enintään 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Vajaa astia on käytettävä n. kuukauden kuluessa.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi siitä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.