



Käyttövalmis, vesiohenteinen silikaattipohjainen pinnoite kiviaineisten julkisivujen hierto- ja roiskepinnoitukseen. Suurin raekoko 1,5 mm.

- Alhainen vedenimeytyminen
- Hyvä tartunta alustaan
- Erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevä tuote
- Lähes rajaton väriskaala, 216 vakio värisävyä
- Tasasävyinen julkisivu

TUOTEKUVAUS

Menekki	Hierrettyinä 2,5-3,0 kg/m ² (maksimiraekoko 1,5 mm). Roiskepinta n. 3-4 kg/m ² halutun pintastruktuurin mukaan. Menekit ovat ohjeellisia ja vaihtelevat alustan ja työtavan mukaan
Sideaine	Silika sol
Runkoaine	Murskattu kalkkikivi ja dolomiitti
Lisäaine	Väripigmentit
Vesihöyryn läpäisevyys	$S_d < 0,1 \text{ m}$
pH	n. 8,5
Maalautuoteryhmä 2012	414 Silikaattimaalit RL 11...13
Kalustusuositus	Weber rappauspumppu 6-12 l/min
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, auringolta ja pakkaselta suojattuna)
Pakkaus	25 kg:n astia
Tuotehyväksynnät	CE



Käyttökohteet

Tuote on osa weber VarmaRappaus-järjestelmää. Järjestelmään kuuluvat **webervetonit 440** Kuiturappauslaasti, **webervetonit Varmapohjuste** ja **webervetonit Varmapinnoite**. Pohjarappaukseen käytetään 440 Kuiturappauslaastia, joka pohjustetaan Varmapohjusteella ennen Varmapinnoitteen levittämistä.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tartunnaltaan hyvä. Pohjarappaus tehdään **webervetonit 440** Kuiturappauslaastilla, joka pohjustetaan **webervetonit Varmapohjusteella** ennen pinnoitusta **webervetonit Varmapinnoitteella**. Pinnoitettavat pinnat on puhdistettava huolellisesti.

Pohjustus:

Alusta pohjustetaan **webervetonit Varmapohjusteella** ennen pinnoitusta Varmapinnoitteella. Varmapohjusteen kuivumisaika ennen Varmapinnoitetta on vähintään 1 vrk.

Työohjeet

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Mallipinta on tehtävä halutun värisävyin ja kuviointin varmistamiseksi! Varataan riittävä pinnoitemäärä samaa sävytyserää sävyerojen välttämiseksi. Pinnoitettaessa sekä kuivumisen aikana on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C vähintään 7 vrk pinnoittamisesta. Maksimi lämpötila +30 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Pinnoitusta suorassa auringonvalossa, sateella tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Huom! Pinnoitteiden täytyy kuivua kovettuaan, joten sateisena ja kylmänä syksynä on pinnoitustyö lopetettava riittävän ajoissa ennen pakkaskautta. Ennen pinnoitusta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen.

Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten esimerkiksi liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytörmien taakse. Varmapinnoite on käyttövalmis, mutta se on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Pinnan rakenne voi olla esim. ruiskutettu roiskepinta tai hiertopinta. Pinnoite levitetään koneellisesti pinnoiteruiskulla, suppiloruiskulla tai käsin teräslastalla voimakkaasti painaen. Pinnoite tasataan lastalla maksimi raekoon kerrosvahvuuteen ja hierretään. Hierrettäessä tuore pinnoite hierretään tasaiseksi esim. leikkaavalla muovihierimellä. Kerrospaksuus määräytyy raekoon mukaan. Työvälineet ja roiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä. Pinnoitustyössä on suositeltavaa aina käyttää ammattiurakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi.

Huolto-ohje

Uudelleenpinnoitus voidaan tarvittaessa tehdä vastaavalla materiaalilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

