



SerpoVent-levyrappausratkaisussa rappauksen alustana käytettävä kivipohjainen kuituvahvistein rappauslevy. Paino n. 14,7 kg/m².

- Erittäin kova ja kestävä pinta
- Sisältää polystyreeniä, joka estää lämpö- ja kosteusliikkeet sekä keventää levyä tehden siitä helposti asennettavan
- Iskunkestävä ja käytössä erittäin pitkäikäinen levy

TUOTEKUVAUS

Pituus	1800 mm
Leveys	900 mm
Nimellispaksuus	12,5 mm
Koostumus	Portlandsementti, kiviaines sekä lasikuituverkko
Taivutuslujuus	> 6,9 MPa
Painumalujuus	@ 1,3 mm: 15,5 MPa
Paloluokka	A1
Kimmomoduuli	0,4 GPa
Tuulikuorma	195 kg/m ²
Lämmönjohtavuus	U-arvo: 15,3 W/m ² ·K K-arvo: 0,196 W/m·K
Lämmönkestävyys	RSI-arvo: 0,064 W/m ² ·K
Tiheys	1150 kg/m ³
Paino	23,5 kg/levy
Värisävy	Harmaa
Pakkaus	Tyypit ja pituudet: • 12,5 mm x 900 mm x 1800 mm (= 1,62 m ²) • 40 kpl/lava (=64,8 m ²)
Tuotehyväksynnot	CE



Käyttökohteet

SerpoVent-levyrappausjärjestelmän rappausaluslevy.

Työohjeet

Permabase-rappauslevyä käytetään SerpoVent-levyrappausjärjestelmässä. SerpoVent-levyrappaus on tuulettuva julkisivurakenne, jossa ei ole näkyviä liitoksia eikä saumoja. Permabase-levyt asennetaan puskuun tiiviisti toisiaan (käyttämättä voimaa) ja teräs- tai puurankaa vasten siten, että levyn tasainen/sileä puoli tulee tuuletusväliä vasten (levy asennetaan tekstipuoli ulospäin). Tuuletusvälin on oltava minimissään 20 mm. Levyjen päätysaumot tulee limittää. Levyn kiinnittämiseen käytetään RST-ruuveja (AISI 304 4,2x32 mm). Ruuvien kanta ei saa jäädä levypinnan ulkopuolelle eikä myöskään upota liiaksi levyn sisään. Permabase-levyt rapataan SerpoVent-levyrappaus -työselostuksen mukaisesti.

Huom!

Kuljetus ja varastointi:

Permabase-levyn kuljetuksesta, säilytyksestä ja työstämisestä on saatavissa erillinen ohje. Permabase on suojattava sään vaikutuksilta sekä kuljetuksen että varastoinnin aikana.

