



Käyttökohteet

Parvekkeiden, luhtikäytävien ja portaiden vedeneristyspinnoittaminen. Voidaan tehdä ohutkalvo- tai vedeneristyspinnoituksena. Tuote on M1-luokiteltu. Pinnoite on täysin hajuton ja soveltuu siksi erinomaisesti myös sisätiloihin. Viimeistelyyn suositellaan käytettäväksi weberfloor 4919 Mosaiikkihuutaleita.

Alusta

Alusta voidaan pohjustaa käyttämällä M1-luokiteltua weberfloor 4712 Tiivistuspohjustetta tai webertec 2-K Epoksipohjusteella.

Vaihtoehto 1:

M1-luokiteltu pinnoitusjärjestelmä, jonka kaikki osat ovat M1-luokiteltuja.

Alusta pohjustetaan weberfloor 4712 Tiivistuspohjusteella tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Tuoreelle pohjustetulle pinnalle on aina suositeltua heittää webertec Kvartsihiekkää (0,1–0,6 mm) tartunnaksi.

Vaihtoehto 2:

Alusta pohjustetaan webertec 2-K Epoksipohjusteella tuotekortin ohjeistuksen mukaisesti. Tuoreelle pohjustetulle pinnalle on aina suositeltua heittää webertec Kvartsihiekkää (0,1–0,6 mm) tartunnaksi.

Olosuhteet:

Alustan tulee olla riittävän kuiva ennen pohjusteen levittämistä (maks. RH 90 %). Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla vähintään +8 °C (ja enintään +30 °C) ja 3 °C yli kastepisteen. Ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 80 %. Pohjusteen tulee olla täysin kuivunut ennen pinnoitteen levittämistä. Tarkat työohjeet löytyvät ko. tuotteen tuotekorteista tai parvekelattian vedeneristyspinnoituksen työohjeesta.

Sekoitus

Tuote sekoitetaan n. 5 min ajan tasalaatuisiksi hidaskierroksella (maks. 400 rpm) vispiläporakoneella välttämällä ilman sekoitumista pinnoitteeseen. Pinnoite suositellaan sekoitettavaksi omassa peltiastiassaan. Annosteluvirheiden välttämiseksi suositellaan sekoittamaan aina kokonaisia astioita kerrallaan. Tuotetta voidaan ohentaa hyvin lämpimällä säällä sekä matalissa lämpötiloissa, työskentävyyden parantamiseksi. Ohenimenä käytetään **webertec PU-ohenninta**. Korkeita jalkalistoja pinnoitettaessa voi olla tarpeen paksuntaa pinnoitetta. Materiaalin paksuntamiseen käytetään **webertec PU-paksunninta**. Tuotteella voidaan tehdä pinnoituksia matalissa lämpötiloissa (yli +2 °C), kun niihin lisätään **weber 2-K kiihdytintä**. Katso tarkat tiedot työohjeistuksista.

Työohjeet

Tuote tulee levittää laskeviin lämpötiloihin. Tuote levitetään jalkalistoille pensselillä ja lattiapinnalle n. 100 mm leveänä kaistana. Lattialle kaadetaan tuote lammikoksi ja levitetään esim. hammaslastalla. Pinta tasataan välittömästi piikkitelalla. Parvekelaatan otsapinnalle tuote levitetään telalla tai pensselillä. Ensimmäisen kerroksen tulee olla täysin kovettunut ennen seuraavan kerroksen levittämistä. Ennen uudelleenpinnoitusta pinta puhdistetaan tarvittaessa webertec PU-ohentimella. Työvälineet puhdistetaan tuoreena webertec PU-ohentimella tai ksyleenillä.

Huom!

Värillisissä pinnoitemateriaaleissa esiintyy vähäisiä sävyeroja eri valmistuserien välillä. Tämä tulee ottaa huomioon työsuunnittelussa suuria yhtenäisiä alueita tehtäessä. Yhtenäisille pinnoille tulee käyttää saman valmistuserän (katso etiketistä) tuotetta.

Huolto-ohje

Tuotteen mekaanista ja kemiallista puhdistusta tulee välttää ennen lopullisen lujuden saavuttamista (7 vrk). Tämän jälkeen pintaa voidaan puhdistaa kotitalouksien neutraaleilla puhdistusaineilla ja -välineillä.

Viini, kahvi, puiden ja kasvien lehdet sekä kukkien terälehdet saattavat aiheuttaa pinnan värjäytymistä, mutta eivät vaikuta pinnoitteen tekniisiin ominaisuuksiin.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.



2-komponenttinen, liuotinvapaa polyuretaanielastomeeri parvekelattioiden vedeneristyspinnoittamiseen. Pinnoite on UV-suojattu ja kestää erinomaisesti säärasitusta. Kovettuneella tuotteella on hyvät mekaaniset ominaisuudet ja se kestää hyvin kemikaalirasituksia.

- M1-luokiteltu
- Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloihin
- Täysin hajuton
- Helppo levittää ja työstää
- M1-luokiteltu kokonaisjärjestelmä, jos pohjusteena käytetään weberfloor 4712 Tiivistysepoksia

TUOTEKUVAUS

Menekki	Kalvopaksuus: n. 800 µm/1,1 kg/m² Kalvopaksuus: 1,0 mm/1,4 kg/m²
Sekoitussuhde Osa A: Osa B	4 : 1 paino-osissa.
Käyttölämpötila	+5...+25 °C
Käyttöaika	60 min (+20 °C)
Kuivumisaika	Kosketuskuiva 6-24 h. Täysin kovettunut 7 vrk.
Pintakovuus	Shore-kovuus: Shore A n. 85
Tiheys	n. 1,4 kg/dm³
Värisävy	Varastotuotteina RAL7032 ja RAL7035, saatavana tilauksesta kaikissa RAL-värisävyissä.
Säilyvyysaika	Vähintään 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, suoralta auringonvalolta ja pakkaselta suojattuna, kuiva ja viileä +10...+25 °C tila)
Pakkaus	10 kg:n yhdistelmäpakkaus (A-komponentti: 8,0 kg, B-komponentti: 2,0 kg)
Tuotehyväksynät	CE M1

