



Kiihdytin weber 2-K Polyuretaanielastomeeriin.

- Helppokäyttöinen
- Lyhentää pinnoitteen kuivumisaikaa
- Ei vaikuta pinnoitteen värisävyyn

## TUOTEKUVAUS

<b>Menekki</b>	1-2 muovifoliopussia (45 g) per astia weber 2-K Polyuretaanielastomeeria
<b>Säilyvyysaika</b>	Säilyy kuivassa tilassa, pakkaselta suojattuna
<b>Pakkaus</b>	Pahvinen paketti, jossa 2x45 gramman muovifoliopussia

## Käyttökohteet

Haluttaessa weber 2-K Polyuretaanielastomeerille nopeampaa kuivumista, erityisesti kylmissä olosuhteissa.

## Työohjeet

Kiihdytintä annostellaan annospussi kerrallaan pinnoitteeseen samalla sekoittaen. Tämän jälkeen pinnoitetta sekoitetaan koneellisesti niin pitkään, että varmistutaan massan homogeenisuudesta.

weber 2-K Polyuretaanielastomeerilla voidaan tehdä pinnoituksia matalissa lämpötiloissa (yli +2 °C), kun niihin lisätään weber 2-K Kiihdytintä. Kiihdytin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan weber 2-K Polyuretaanielastomeerin kanssa.

## Työskentelyajat:

Kun annostus on 1 x 45 g pussi / 10 kg weber 2-K Polyuretaanielastomeeria:

- n. 30 min (+10 °C)
- n. 15 min (+20 °C)
- n. 10 min (+30 °C)

Kun annostus on 2 x 45 g pussia / 10 kg weber 2-K Polyuretaanielastomeeria:

- n. 20 min (+10 °C)
- n. 10 min (+20 °C)
- n. 5 min (+30 °C)

Kun kiihdytintä käytetään weber 2-K Polyuretaanielastomeerin kanssa, tulee piikkiteläus tehdä välittömästi.

## Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.