



Polymeerisideaineinen ruiskutettava tai käsin levitettävä seinätasoite kuiviin sisätiloihin.

- Hyvät työstöominaisuudet ja täyttävyys
- Vähäinen pölyävyys sekoituksessa ja hionnassa
- Riittoisa

Pohjatasoite



TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 1,2 kg/m ² /1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus	Osittain tasoitus: enintään 5 mm, kokonaan tasoitus: 1-3 mm
Vedentarve	n. 5,6 l/20 kg
Käyttölämpötila	Työvaiheessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 2 vrk veden lisäyksestä, peitetyssä astiassa
Kuivumisaika	n. 1 vrk (+20 °C) n. 2 vrk (+10 °C) Kuivumisaika on riippuvainen kerrospaksuudesta, ilmanvaihdosta ja lämpötilasta. Työmaaolosuhteet on järjestettävä niin, että tasoite kuivuu noin vuorokauden kuluessa ruiskutuksesta.
Sideaine	Polymeeriliima
Runkoaine	Kalkkikivi, maksimi raekoko 0,6 mm
Paloluokka	A2 (EN 13501-1)
Rasitusluokka	RL 01...04
Maalautuoteryhmä 2012	443.21 Kuivien tilojen tasoitteet 811 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 01...04
Vesitiiviys	Ei vedenkestävä
Värisävy	Valkeahko
Säilyvyysaika	24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
Tuotehyväksynät	



Käyttökohteet

Kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen tasoittaminen. Tuote soveltuu kiviaineisten alustojen pohjatasoitukseen.

Alusta

Alustan pitää olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten rasva, pöly jne. on poistettava. Varmistetaan, että ruuvien- tai naulankannat eivät ole ylhäällä. Epätasaisuudet hiotaan pois.

Tasoiitteen kulutuksenkestävyys ja maalatut alustat:

Tasoiitteen tartuntaa maalipinnoille sekä tasoiitteen kulutuksenkestävyyttä voidaan parantaa korvaamalla 10 % sekoitusvedestä **weber MD 16** dispersiolla. Esim. säkillisen L low dust Pohjatasoiitteen sekoitusvedestä korvataan n. 0,6 litralla MD 16 dispersiota. Vaihtoehtoisesti maalatut pinnat voidaan tasoittaa **weber JS** Kipsilevytasoiitteella tai **weber VT+** Valmistasoiitteella ilman dispersion lisäystä. Oikaisu maalipinnoille voidaan tehdä **webervetonit 410** Ohut-rappauslaastilla ilman dispersion lisäystä, tällöin vanhan maalin sementin alkalisuudenkestävyys on varmistettava koelevityksellä. Ennen tasoiitusta tarkistetaan, että vanha maalipinta on hyvin kiinni alustassaan.

Tiiviit betonialustat:

Tiiviillä betonipinnoilla saattaa joskus esiintyä tuoreen tasoiituksen reikiintymistä. Ilmiötä voidaan vähentää betonialustan dispersiokäsittelyllä. **weber MD 16** dispersio ohennetaan vedellä 1:5 (dispersio:vesi) ja harjataan alustaan. Dispersion annetaan imeytyä betoniin ennen tasoiitusta. Tasoiitustyö 1–2 tunnin kuluessa dispersion levityksestä.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta sekoitetaan n. 5,6 litraan puhdasta vettä. Sekoitus aika laastisekoittimella on 3–5 min. Tasoiitemassaa seisotetaan n. 10 min, jotta sideaineet liukenevat. Uudelleensekoituksen jälkeen tasoiitemassa on valmis käytettäväksi. Käyttöaika on n. 2 vrk veden lisäyksestä. Märkkä tasoiitemassaa ei saa jättää koneisiin, letkuihin tai sekoitusastioihin yli suositusajan.

Työohjeet

Tasoite levitetään tasoiiteruiskulla tai käsin teräslipalla. Osittain tasoiituksessa käytetään n. 30 cm leveää teräslastaa. Kokonaan tasoiituksessa käytetään n. 80 cm pitkää teräslippaa ja tasoiitus suoritetaan kohtisuoraan edellistä vetoa vastaan. Ylimääräinen tasoite otetaan talteen ja käytetään uudestaan. Katto voidaan jättää myös ruiskupintaiseksi. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on täysin kuivunut (n. 1 vrk) ennen seuraavan tasoitekerroksen ruiskutusta/vetoa. Kuivunut pinta hiotaan hienolla hiontapaperilla ennen seuraavaa käsittelyä. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Pinnoitus

Kuivunut pinta voidaan hionnan jälkeen pintatasoiittaa **weber LR+ low dust** Pintatasoiitteella tai **weber VT+** Valmistasoiitteella.

Käytännön neuvoja

Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

Huom!

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus, esim. onteloista valuva vesi saattaa aiheuttaa tasoitteeseen ja muihin pintamateriaaleihin laikkuutta. Tasoiitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

Huolto-ohje

Likaantuneesta tasoitepinnasta tahra voidaan varovasti pyyhkiä kostealla sienellä tai liinalla. Jos tahra ei tällä irtoa, pinta voidaan tasoiittaa uudelleen **weber LR+ low dust** Pintatasoiitteella tai **weber VT+** Valmistasoiitteella. Pinta voidaan myös maalata.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.