



## weber MS Kosteussulku

- Pientää rakenteen vesihöyryn läpäisyä
- Osa CE-merkittyä weberSafe Vedeneristysjärjestelmää
- Kuuluu sertifioituun weberKahi Vedeneristysjärjestelmään

### Kuvaus

Muovidispersioon perustuva kosteussulkuaine ja pohjuste.

### Edut

- Alhaiset emissiopäästöt

### Levitystapa

- Käsien levitettävä

### Käyttökohteet

Märkätilojen seinien, lattioiden ja tarvittaessa katon pohjustaminen ja kosteussuojaus ennen weber WP Vedeneristysmassan levitystä tai laatoitusta. Ei sovellu käytettäväksi uima-altaissa, kylmilleen jäävissä tiloissa eikä saunan seinissä tai katoissa. Vedeneristyksessä tulee noudattaa Weberin Vedeneristys-työohjeita. Kosteussulkua voidaan käyttää höyrynsulkuna myös muun tyyppisissä rakenteissa rakennesuunnittelijan harkinnan mukaan. MS Kosteussulku soveltuu vedeneristeeksi ohutsaumamuuratuille Kahi-seinille weberKahi-vedeneristysjärjestelmän mukaisesti.

### Alusta

Alustaksi sopivat kaikki kivipohjaiset pinnat, kipsikartonkilevyt sekä muut märkätiloihin soveltuvat levyt. Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, pölytön sekä riittävän luja. Mahdolliset epäpuhtaudet, kuten sementtiliima, on poistettava esim. hiomalla ja imuroimalla. Alusta on tarvittaessa tasoitettava tarkoitukseen soveltuvilla webervetonit seinä- ja lattiatasoiteilla ohjeen mukaan. Alustan on täytettävä SisäRYL 2013:n tasaisuus- ja lujuusvaatimukset. Alustan sekä ympäröivän ilman lämpötilan on oltava +15...+30 °C. Alustan suhteellinen kosteus RH saa olla enintään 90 %. Tilan tuuletuksesta on huolehdittava.

### Alustan tyyppi

- Betoni
- Kipsilevy
- Laasti
- Märkätilalevy

### Tuotekuvaus

Menekki	Ohennettuna: n. 0,1 l/m <sup>2</sup> Ohentamattomana: n. 0,2 l/m <sup>2</sup> .
Käyttölämpötila	+15...+30 °C.
Lämpötilan kesto	< +60 °C
Kuivumisaika	Käsittelyjen välillä n. 30 min. Toisen käsittelyn jälkeen n. 2 h (T=23 °C, RH 50 %).
Vesihöyrynläpäisyvyys	< 40 × 10 <sup>-12</sup> kg/m <sup>2</sup> sPa (ohennettu+ohentamaton käsittely tasaisella kipsilevyalustalla) (EN ISO 12572)
Halkeaman silloituskyky	≥ 0,5 mm, kun Kosteussulku levitetty ohennettuna sekä ohentamattomana. (EN 1062-7)
Värisävy	Vihreä
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila +5...+30 °C). Ei saa jäätyä!
Pakkaus	3 litran tai 10 litran pakkaus
Tuotehyväksynät	M1, ECI+, EurofinsI42/00, EurofinsI49/01

## Työohjeet

Käyttö vedeneristeen pohjusteena:

MS Kosteussulku levitetään imeville alustoille 1:2 puhtaalla vedellä ohennettuna. Levitys suoritetaan pehmeällä harjalla harjaamalla pyörivin liikkein, jotta alustan huokokset saadaan täytettyä. Tarvittaessa levitetään toinen ohentamaton kerros MS Kosteussulkua. Käsittelyjen välillä on kerrosten annettava kuivua. Kipsikartonkilevyille riittää käsittely ohentamattomalla MS Kosteussululla.

Käyttö vedeneristeenä weberKahi Vedeneristysjärjestelmässä: MS Kosteussulku harjataan 1:2 ohennettuna tasoitetulle Kahi-harkkopinnalle pohjusteeksi. Tämän jälkeen levitetään toinen reilu kerros MS Kosteussulkua esim. telaamalla.

Käyttö pohjusteena/kosteussulkuna kuivan tilan laatoituksissa: MS Kosteussulku voidaan käyttää mm. keittiön välitilan laatoitusten alla kosteussulkuna. MS Kosteussulku harjataan imeville

alustoille 1:2 puhtaalla vedellä ohennettuna. Tämän jälkeen levitetään vielä kerros ohentamatonta MS Kosteussulkua. Mikäli alustana on kipsikartonkilevy, riittää käsittely ohentamattomalla MS Kosteussululla.

Tehtäessä kuivien tilojen lattialaatoituksia kipsikartonkilevyn päälle, pohjustetaan levy ennen laatoitusta ohentamattomalla MS Kosteussululla.

## Huom!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
Varastointi ja kuljetus: +5...+30 °C.

## Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.