



webersan 954 Suolankeräyslaasti

- Osa weber Suolankeräysjärjestelmää
- Seinärakenteista mahdollisesti liukenevat suolat kietytyvät paksuun saneerausrapauskerrokseen
- Valkoinen, myös viimeiseksi pinnaksi soveltuva laasti
- WTA-hyväksytty

Kuvaus

Valkoinen mineraalipohjainen laasti suolankeräysominaisuudella.

Levitystapa

- Ruiskutettava
- Käsien levitettävä

Käyttökohteet

Tuote täyttää standardin SFS-EN 998-1 vaatimukset. Kivirakenteisten suola- ja kosteusrasitettujen seinärakenteiden korjaus sisätiloissa.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti. Halkeamat ja saumat tiivistetään ja tasoitetaan tarvittaessa webertec 933 Tiivistyslaastilla. Alustalle tehdään kynnet webersan 950 Tartuntalaastilla tuotekortin ohjeiden mukaisesti.

Alustan tyyppi

- Kivi
- Tiili

Huomioi ennen käyttöä

Rappauksessa on suositeltavaa käyttää ammatturakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan 6,0-7,0 litraan puhdasta vettä. Sekoitus aika on 3-4 min nopeassa sekoittimessa.

Työohjeet

954 Suolankeräyslaasti levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräslastalla. Laastin minimi kerrosvahvuus on 10 mm ja maksimissaan 30 mm yhdellä täyttökerralla. Mikäli halutaan paksumpi täyttö, on työ tehtävä kahteen kertaan niin, että ensimmäisen kerroksen annetaan kuivua vähintään 3 vrk. Suolarappauskerroksen kokonaisvahvuus valitaan seinässä esiintyvän suolarasituksen mukaisesti. Vähäisellä suolarasituksella kerrosvahvuuden on oltava vähintään 20 mm, kohtalaisella suolarasituksella vähintään 30 mm ja suolarasituksen ollessa suuri on suolankeräyslaastin kerrosvahvuutta kasvatettava 40 mm:iin asti. Pinta voidaan hiertää n. 90 min kuivumisen jälkeen halutun karkeaksi.

Tuotekuvaus

Menekki	n. 0,9 kg/m ² /1 mm:n kerros
Vedentarve	6,0-7,0 l/25 kg
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 1 h veden lisäyksestä (+20 °C)
Sideaine	Valkosementti ja kalkki
Värisävy	Valkoinen
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	25 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät	CE

Jälkihoito

Laastin liian nopean kuivumisen välttämiseksi laastikerros peitetään muovilla vähintään 3 vrkn ajan. Kuivalla ja lämpimällä säällä laastipintaa on tarvittaessa kostutettava sumuttamalla.

Pinnoitus

Saneerausrappauksen toimivuuden kannalta on tärkeää, että rappauksen pinnoite on mahdollisimman hyvin vesihöyryä läpäisevä. Suolankeräyslaasti voidaan tarvittaessa ylitasoittaa webersan 956 Pintatasoitteella ja maalata mineraalisella, erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevällä weber Silikaattimaalilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.