



weber PTM Pikatäyttömassa

- Paksut täytöt 50 mm
- Roilojen ja kolojen täytöt
- Kovettuu jopa 3 tunnissa
- Vedeneristettävissä

Kuvaus

Erikoissementteihin perustuva nopea ja luja paikkausmassa seinien paksuihin täyttöihin ja oikaisuihin, esim. korjaustyökohteissa. Pikatäyttömassalla voidaan tehdä 5-50 mm vahvuisia kertatäyttöjä yhdellä levytyksellä.

Edut

- Alhaiset emissiopäästöt
- Korkea lujuus
- Kosteutta kestävä
- Nopeasti kuivuva
- Kulutusta kestävä

Levitystapa

- Käsini levitettävä

Käyttökohteet

Seinien tasoittaminen, erityisesti korjauskohteissa märkätilojen tasoittamiseen ennen vedeneristystä ja laatoitusta. Soveltuvat alustat ovat kivaineiset pinnat kuten tiili-, betoni-, kevytbetoni- ja Leca harkkopinnat.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Tarvittaessa kuivat ja imevät alustat kostutetaan. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Alustan tyyppi

- Tiili
- Betoni
- Kevytbetoni
- Harkko
- Laasti
- Mineraalinen

Huomioi ennen käyttöä

Tasoitetyössä on suositeltavaa käyttää ammattirakkoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään n. 4,4 litraan puhdasta vettä (22 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 3-5 min porakoneen vispilillä kunnes tuote on tasainen. Käyttöaika on n. 30 min (+20 °C) veden lisäyksen jälkeen.

Työohjeet

Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C. Tasoite levitetään teräslastalla. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on riittävästi kovettunut (min. 2 h, +23 °C) ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä. Kuivunut tasoite hiotaan tarvittaessa hiontapaperilla. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Tuotekuvaus

Menekki	n. 1,2 kg/m ² /1 mm:n kerros
Suosittelava kerrospaksuus	Oikaisut 5-50 mm, paikkaukset maks. 80 mm
Vedentarve	n. 4,4 l/20 kg
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 30 min veden lisäyksestä
Kovettumisaika	n. 3 h (+23 °C, kerrosvahvuus 10 mm). Kovettumisaika on kerrospaksuudesta ja lämpötilasta riippuvainen.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Kalkkikivi ja luonnonhiekkä, maks. 0,6 mm
Tartuntalujuus 28 vrk	> 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+23 °C, 65 % RH)
Puristuslujuus 28 vrk	n. 8 MPa (+23 °C, 65 % RH)
Paloluokka	A2 (EN 13501-1)
Rasitusluokka	RL 01.06
Maalaustuoteryhmä 2012	813 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05
Värisävy	Harmaa
Säilyvyysaika	12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
Tuotehyväksynnot	CE, MI

Pinnoitus

Kovettunut tasoitepinta tasoitetaan tarvittaessa esim. weber MT Märkätilatasoiteella ennen pinnoitusta. Märkätilat tulee vedeneristää. Vedeneristystyössä noudatetaan Weberin Vedeneristys-työohjeita.

Huom!

PTM Pikatäyttömässä ei sovellu vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoite, weber LR+ Pintatasoite, weber VT+ Valmistasoite tai heikkojen kalkki- tai kalkkisementtirappausten tasoitukseen. Tasoitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.