



weber PL Pikalaasti

- Nopeasti kovettuva 1-2 h, olosuhteista riippuen
- Kehitetty erityisesti linjasaneerauksiin
- Hyvä työstettävyys
- Kuituvahvistainen
- Voidaan levittää käsin tai laastipumpulla

Kuvaus

Sementtiseosaineinen kosteudenkestävä rappaus- ja tasoitusohjureiden asennuslaasti. Voidaan käyttää myös oikaisuissa ja kolojen täytössä 5-60 mm.

Edut

- Alhaiset emissiopäästöt
- Nopeasti kuivuva
- Kosteutta kestävä
- Päällystettävissä
- Kuituvahvistettu

Levitystapa

- Käsin levitettävä
- Ruiskutettava

Käyttökohteet

Kun tarvitaan nopeasti kovettuvaa lastia, esim. linjasaneerauksissa ohjureiden asennukseen ennen seinien rappaus- tai kolojen täytössä ja paikkauksissa.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan vedellä, tai käsitellään tarvittaessa weber MD 16 Dispersiovesi-seoksella, (1:5). Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Alustan tyyppi

- Betoni
- Harkko
- Tiili
- Mineraalinen

Sekoitus

Laasti sekoitetaan laastisekoittimella. Vedentarve on n. 3,2-4,0 l/20 kg kuiva-ainesta.

Työohjeet

Laasti soveltuu levittäväksi käsin lastalla tai laastipumpulla. Ohjurit asennetaan laastilla kiinni alustaan ja annetaan kovettua ennen täyttörappauksen suorittamista. Kolojen täytössä laasti painetaan puhdistettuun koloon ja tasataan pintaan.

Pinnoitus

Pinta on valmis vedeneristeelle, pintatasoitukselle, tapetoinnille tai maalaukselle.

Huolto-ohje

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa uudelleen Weberin seinätasoitteilla.

Tuotekuvaus

Menekki	n. 1,6 kg/m ² /mm
Vähimmäiskerrospaksuus	5 mm
Enimmäiskerrospaksuus	60 mm
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +5 °C
Käyttöaika	n. 1/2-1 tuntia veden lisäyksestä
Kovettumisaika	Kovettuminen alkaa 1-2 tunnin kuluttua veden lisäämisestä. Saavuttaa n. 50 % loppulujuudestaan 3 vuorokaudessa. Kylmissä olosuhteissa lujuudenkehitys hidastuu.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkia ja kalkkikivi, < 1,0 mm
Tartuntalujuus 7 vrk	n. 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+22 °C, 65 % RH. EN-1015-12)
Puristuslujuus 28 vrk	> 10 MPa (+22 °C, 65 % RH. EN 1015-11)
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Rasitusluokka	RL 01.06
Värisävy	Harmaa
Säilyvyysaika	12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
Tuotehyväksynät	CE, MI

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot

Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

13.2.2020