



Liutinvapaa maalin pohjuste epäpuhtauksia sisältäville alustoille sisätiloissa, esim. saneerauskohteissa. Pohjusteella vähennetään alustasta maalipintaan kulkeutuvia epäpuhtauksia ja siten maalipinnan värjäytymisriskiä.

- Helppokäyttöinen
- Nopea kuivuminen
- Vähentää esim. ruoste-, bitumi- ja nikotiinivärjäytymien kulkeutumista lopulliseen maalipintaan

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 0,2-0,4 l/m ² alustasta riippuen
Käyttölämpötila	+5...+30 °C
Kuivumisaika	n. 12 h (olosuhteista riippuen)
Säilyvyysaika	12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, auringolta ja pakkaselta suojattuna)
Pakkaus	15 litran astia

Tiivistyspohjuste

Käyttökohteet

Pohjuste soveltuu käytettäväksi sisätiloissa eri alustoille, kuten kipsilevyypinnat ja betoni. Pohjusteella voidaan vähentää esim. ruoste-, bitumi- ja nikotiinivärjäytymien kulkeutumista lopulliseen maalipintaan. Pohjustetta käytetään yhdessä **weber.vetonit SilcoMaalin** kanssa.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Alustan pinnassa oleva orgaaninen maali ja muut epäpuhtaudet poistetaan esim. hiomalla, jyrsimällä tai sinkopuhalluksella. Alusta imuroidaan ennen pohjustusta.

Työohjeet

Ohentamaton pohjuste sekoitetaan kunnolla ja levitetään pehmeällä harjalla, telalla tai ruiskulla alustaan. Ruiskulla levitetty pohjuste tulee myös harjata tai telata alustaan. Pohjustustyön sekä pohjusteen kuivumisen aikana on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C. Maksimi lämpötila +30 °C. Kuivumisaika on olosuhteista riippuen n. 12 tuntia. Kuivunut pohjuste on vaikea poistaa. Työkalut ja välineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Huom!

Käyttökohteet:

Koska alustan ja sen sisältämien epäpuhtauksien vaikutus pohjusteen ja lopullisen maalipinnan toimivuuteen on suuri, on käyttökohteessa aina tehtävä mallipinta, jolla varmistetaan pohjusteen soveltuvuus.