



Käyttökohteet

Haluttaessa PU-pinnoitteille nopeampaa kuivumista, erityisesti kylmissä olosuhteissa.

Työohjeet

Kiihdytintä annostellaan annospussi kerrallaan pinnoitteeseen samalla sekoittaen. Tämän jälkeen pinnoitetta sekoitetaan koneellisesti niin pitkään, että varmistutaan massan homogeenisuudesta.

weber.tec PU-pinnoitteilla voidaan tehdä pinnoituksia matalissa lämpötiloissa (yli +2 °C), kun niihin lisätään weber.tec PU-kiihdytintä. Kiihdytin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan weber.tec PU-pinnoitteiden kanssa.

Työskentelyajat:

Kun annostus on 1 x 45 g pussi / 12 kg weber.tec 340 Polyuretaanielastomeeria:

n. 30 min (+10 °C)

n. 15 min (+20 °C)

n. 10 min (+30 °C).

Kun annostus on 2 x 45 g pussia / 12 kg weber.tec 340 Polyuretaanielastomeeria:

n. 20 min (+10 °C)

n. 10 min (+20 °C)

n. 5 min (+30 °C).

Kun kiihdytintä käytetään weber.tec 340:n kanssa, tulee piikitelaus tehdä välittömästi.

Kiihdytin weber.tec PU-pinnoitteisiin.

- Helppokäyttöinen
- Lyhentää pinnoitteen kuivumisaikaa
- Ei vaikuta pinnoitteen värisävyyteen

TUOTEKUVAUS

Menekki	1-2 muovifoliopussia (45 g) per astia weber.tec PU-pinnoitetta
Säilyvyysaika	Säilyy kuivassa tilassa, pakkaselta suojattuna
Pakkaus	Pahvinen paketti, jossa 2x45 gramman muovifoliopussia