



Käyttökohteet

weber.tec PU-pinnoitteiden ohentaminen ja työkalujen pesu parvekelat-tioiden vedeneristyspinnoituksissa.

Sekoitus

Ohennin on käyttövalmiina astiassaan.

Työohjeet

Ohentimena polyuretaanipinnoitteille:

Pinnoite sekoitetaan ensin käyttövalmiiksi hidaskierroksella porakonevispilällä. Kylmällä ja erittäin lämpimällä säällä saattaa olla tarvetta ohentaa pinnoitteita. Maksimiannostus on 3 % pinnoitteen painosta. Ohenninta annostellaan vähäinen määrä kerrallaan pinnoitteeseen samalla sekoittaen. Tämän jälkeen pinnoitetta sekoitetaan koneellisesti niin pitkään, että varmistutaan massan homogeenisuudesta.

Vanhan pinnoituksen uudelleenpinnoitus:

Hyvin alustassaan kiinnioleva pinnoite hiotaan matakasi. Pinta pyyhitään **weber.tec PU-ohentimeen** kostutetulla rätillä. Pinnoitus tehdään ohentimen haihduttua.

Työkalujen puhdistus:

Työkalut voidaan puhdistaa pinnoitteen ollessa vielä tuore. Puhdistukseen käytetään pensseliä. Varottava ihokosketusta.

Huom!

Ohenninta ei saa käyttää avotulen läheisyydessä.

Liutinpohjainen ohennin ja puhdistusaine.

- Soveltuu ohentimeksi polyuretaaneille
- Tehokas myös työvälineiden puhdistuksessa
- Helppokäyttöinen pakkaus

TUOTEKUVAUS

Käyttölämpötila	+5...25 °C
Tiheys	n. 0,9 kg/l
Maalaustuoteryhmä 2012	07 Ohenteet
Värisävy	Väritön
Säilyvyysaika	12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton astia, pakkaselta suojattuna)
Pakkaus	5 kg:n astia