



Käyttökohteet

Kalkkisementti- tai sementtirappaus-, betoni-, tiili- ja kuitusementti-levypinnoille sekä aikaisemmin sementti- tai kalkkisementtimaaleilla maalatuille pinnoille.

Työohjeet

Käyttö pohjustuksessa:

Voimakkaasti imevät, karkeat, hauraat, huokoiset, hiekkaiset tai hyvin hiekkapuhalluksella puhdistetut rappauspinnat sekä heikommalla uudella rappausalustalla (KS 65/35/600) on pohjustettava laimentamattomalla Kiinnitteellä ennen maalausta, menekki n. 0,1 kg/m². Lisäksi suuret värierot pohjan ja SilikaattiMaalin välillä vaativat alustan käsittelemisen Kiinnitteellä. Normaalisti imeviä, kiinteitä ja käsittelemättömiä alustoja, kuten uusia rappauksia (KS-suhde $\geq 50/50/600$), ei tarvitse pohjustaa ennen maalausta. Ensimmäinen maalauskerta **weber.vetonit SilikaattiMaalilla** tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä.

Käyttö maalin laimennukseen:

Maali levitetään siveltimellä, harjalla, telalla tai maaliruiskulla ohuina peittävinä kerroksina. Tasaisen lopputuloksen saamiseksi maalaus suoritetaan tavallisesti vähintään kahtena kerroksena. Ensimmäisellä maalauskerralla SilikaattiMaaliin lisätään Kiinnitettä maks. 20 % SilikaattiMaalin määrästä (4 kg Kiinnite/ 20 kg SilikaattiMaali), alustan karkeudesta ja imukyvystä riippuen. Kiinteillä, normaalisti imevillä alustoilla lisäys on n. 10 % sekä karkeilla tai voimakkaasti imevillä alustoilla enintään 20 %. Toinen maalauskerta tehdään ensimmäisen maalauspinnan kuivuttua (tavallisesti seuraavana päivänä) SilikaattiMaalilla ilman Kiinnitettä.



Yksikomponenttinen, silikaattisideaineeseen perustuva pohjuste/kiinnite weber.vetonit SilikaattiMaalilla tehtävässä maalauksessa.

- Varmistaa SilikaattiMaalin kiinnittymisen voimakkaasti imevillä alustoilla
- Soveltuu myös karkeiden ja hauraiden pintojen pohjustamiseen

TUOTEKUVAUS

Menekki	0,1 kg/m ² pohjustukseen ja maalin laimennukseen 0,05-0,1 kg/m ²
Koostumus	Neste
Sideaine	Kaliumsilikaatti
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Maalaustuoteryhmä 2012	414 Silikaattimaalit RL 11...13
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, lämmin tila). Ei saa jäätyny!
Pakkaus	10 kg:n astia

