



Sementtipohjainen tartuntalaasti.

- Osa weber Suolankeräysjärjestelmää
- Varmistaa tartunnan alustaan
- Tasaa alustan imukykyä

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 1,6 kg/m ² /1 mm:n kerrospaksuus
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Pakkaus	25 kg:n säkki
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Enimmäiskerrospaksuus	5 mm
Vedentarve	4,2-4,7 l/25 kg
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkia 0-4 mm
Käyttöaika	n. 1 h veden lisäyksestä
Värisävy	Harmaa

Käyttökohteet

Kovien kivi- ja tiilipintojen tartuntarappaus. Tartuntakerros voidaan levittää osittain tai kokonaan.

Alusta

Alustan, josta on poistettu riisteet, tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti. Halkeamat, epätasaisuudet ja näkyvästi kosteat alueet oikaistaan ja tiivistetään tarvittaessa **weber.tec 933** Tiivistyslaastilla tai **weber.tec 824** Joustavalla vedeneristyslaastilla.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan 4,2–4,7 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika on 2–4 min nopeassa sekoittimessa.

Työohjeet

950 Tartuntalaasti levitetään tasoiteruiskulla tai käsin laastikammalla tai teräsluipalla. Käytettäessä **weber.san 950**:aa tartuntalaastina **weber.san 954** Suolankeräyslaastille, suositeltava osittain tasointus on n. 50–70 % kokonaispinta-alasta. Kerrosvahvuus saa olla enintään 5 mm. Tartuntalaastin on annettava kuivua vähintään 24 tuntia ennen **weber.san 954** Suolankeräyslaastin levitystä.

Jälkihoito

Laastin kovettumisen varmistamiseksi ja halkeilun estämiseksi laastikerros on pidettävä kosteana lämpötilasta ja ilman kosteudesta riippuen 1–2 vrk. Kuivalla ja lämpimällä säällä laastipintaa on tarvittaessa kostutettava sumuttamalla.

Käytännön neuvoja

Rappaustyössä on suositeltavaa käyttää ammattiurakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Saint-Gobain Weber Oy Ab:n tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.