



Pintatasoite

Käyttökohteet

Pintatasoitus kivirakenteisten suola- ja kosteusrasitettujen seinärakenteiden korjauksissa.

Alusta

weber.san 954 Suolankeräyslaastin annetaan kuivua vähintään 7 vrk ennen pinnan tasoitusta **weber.san 956**:lla. Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan 6,25 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika on 3–4 min nopeassa sekoittimessa.

Työohjeet

956 Pintatasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräslastalla. Laastin suositeltava kerrosvahvuus on 3–5 mm.

Jälkihoito

Laastin liian nopean kuivumisen välttämiseksi laastikerros suojataan muovilla. Kuivalla ja lämpimällä säällä laastipintaa on tarvittaessa kostutettava sumuttamalla.

Käytännön neuvoja

Rappauksessa on suositeltavaa käyttää ammattiurakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Saint-Gobain Weber Oy Ab:n tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kalkkipohjainen pintatasoite.

- Osa weber Suolankeräysjärjestelmää
- Hieno pintalaasti
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 1,3 kg/m ² /1 mm:n kerrospaksuus
Käyttölämpötila	Tasotettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Pakkaus	25 kg:n säkki
Säilyvyysaika	n. 6 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Vedentarve	6,25 l/25 kg
Sideaine	Hydraulinen kalkki
Käyttöaika	n. 2 h veden lisäyksestä (+20 °C)
Värisävy	Valkoinen

