



Sementtilaasti kiviaineisten seinien ja sokkeleiden oikaisemiseen.

- Kuituvahvistettu laasti
- Alhainen vedenimu
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä, joten rakenteessa oleva kosteus pääsee poistumaan
- Kevytsoraharkkosokkeleiden oikea valinta

Käyttökohteet

Kiviaineisten seinien oikaisemiseen. Käyttökohteina sisätiloissa kuivat, kosteat ja märät tilat. Soveltuu myös märkätiloissa vedeneristettävien seinien oikaisuihin. Ulkona sokkeleiden oikaisu. Kerrospaksuus 3–15 mm.

Alusta

Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly tai vanha maali/pinnoite on poistettava mekaanisesti esimerkiksi vesi-hiekkapuhalluksella. Rappausalustan on oltava tasaisesti kostea, mutta kuitenkin vettä imevä. Laastia ei saa levittää märälle, imukyvyttömälle tai jäätyneelle alustalle. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kuivat alustat tulee kostuttaa ennen rappausta.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) laastijauhetta sekoitetaan 4,5–5 litraan puhdasta vettä. Sekoitus aika laastisekoittimella (myös porakonevispilä) on n. 3 min ja hitaassa sekoittimessa (esim. vapaapudotussekoittaja) vähintään 5 min. Käyttöaika on n. 2 tuntia veden lisäyksestä.

Työohjeet

Rapattaessa sekä vähintään 2 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Ennen rappausta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata.

Laasti ruiskutetaan laastiruiskulla tai levitetään käsin teräslastaa käytäen. Laasti tasataan teräslastalla tai linjaarilla leikaten. Pinta voidaan myös hiertää. Sokkelipinnoituksessa on tärkeää jättää oikaisulaastin pinta karkeaksi päälle tulevan pinnoitteen tartunnan varmistamiseksi.

Jälkihoito

Kovettumisen varmistamiseksi ja halkeilun vähentämiseksi rappauspinta on pidettävä kosteana vähintään 2 vrk pinnoituksesta. Kuivissa oloissa rappausta jälkikastellaan sumuttamalla 1–2 kertaa päivässä.

Pinnoitus

Sisätiloissa oikaistut seinät voidaan pintatasoittaa webervetonit -tasoitteilla.

Sokkelin rouhepinnoitus tehdään weber.vetonit Rouhepinnoitus -menetelmällä. Värillinen hierto-, ruisku- tai slammauspinta saadaan **weber.vetonit SokkeliPinnoitteella** ja maalipinta **weber.vetonit SokkeliMaalilla**. Mallipinnan teko on suositeltava ennen lopullista pinnan käsittelyä.

Käytännön neuvoja

Rappaustyössä on suositeltavaa käyttää ammattiruokitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Saint-Gobain Weber Oy Ab:n tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 1,5 kg/m ² /mm
Pakkaus	25 kg:n säkki
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Suosittelava kerrospaksuus	Kokonaan tasoituksessa 3-10 mm. Osittain tasoituksessa 3-15 mm.
Vedentarve	4,5-5 l/25 kg
Puristuslujuus 28 vrk	> 6 MPa (SFS-EN 1015-11)
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Veden imeytyminen	< 0,2 kg/(m ² min ^{0,5}) (SFS-EN 1015-18)
Vesihöyryn läpäisevyys	Sd < 0,2 m (SFS-EN 1015-19)
Sideaine	Sementti, kalkki ja polymeerit
Runkoaine	Luonnonhiekkia ja kalkkikivi, raekoko 0-1 mm
Lisäaine	Kapillaarista vedenimeytymistä pienentävät ja säänkestävyyttä parantavat lisäaineet
Kuidut	Kyllä
Kalustusositus	Weber Rappariipaketti pikkusäkeille. Staattori Superstar 0,5 tai 50/7R, teräsvahvikeinen letku maks. 60 m.
Tuotehyväksynyt	M1 CE

