



Käyttökohteet

- **weber.vetonit 411:** Kolmikerrosrappausten täyttörappaukseen voimakkaan säänrasituksen alaisille seinille tai kylmille seinäpinoille, jossa tartuntarappauksena **weber.vetonit 401**.
- **weber.vetonit 412:** Kolmikerrosrappausten täyttörappaukseen kivirakenteisille julkisivupinnoille, jossa tartuntarappauksena **weber.vetonit 401** tai **402**.
- **weber.vetonit 413:** Kolmikerrosrappausten täyttörappaukseen vanhoihin massiivitiiliseiniin, jossa tartuntarappauksena **weber.vetonit 402**.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pakkasenkestävä. Ennen täyttörappausta tehdään tartuntarappaus **weber.vetonit Tartuntalaastilla**. Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly ja ruoste on poistettava esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien rakennusosien yläpuolelta valuva vesi on johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Ennen rappausta tulee puu-, lasi-, metalli- yms. pinnat suojata. Kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa alusta kostutetaan vesisumutuksella ennen rappausta.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) **weber.vetonit Täyttölaastia** sekoitetaan 4–5 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika on 3–10 min sekoittimen tehosta riippuen. Käyttöaika on n. 3 tuntia sekoituksesta.

Työohjeet

Ennen työn aloitusta on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Täyttörappausta suoritettaessa alustan on oltava tasaisesti kostea, mutta kuitenkin vettä imevä. Täyttölaastia ei saa levittää märälle, imukyvyttömälle tai jäätyneelle alustalle. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kuivat alustat tulee kostuttaa ennen rappausta. Rapattaessa sekä vähintään 3 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Rappausta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää.

Täyttörappaus voidaan suorittaa, lämpötilasta riippuen 1–3 vrk:n kuluttua tartuntarappauksesta. **weber.vetonit Täyttölaasti** voidaan ruiskuttaa laastiruiskulla tai levittää käsin kauhalla lyömällä. Kerros-paksuus saa olla enintään noin 15 mm.

Paksummat täytöt tehdään useampana rappauserroksena siten, että rappauskertojen välillä täyttölaastin annetaan kovettua lämpötilasta riippuen 1–3 vrk. Rappausverkkoa suositellaan käytettäväksi paksuissa täyttökerroksissa tai kun tartunta alustaan on heikko. Täyttölaastikerros oikaistaan oikolaudalla ja työstetään tarvittaessa esim. sokalla riittävän karkeaksi tartuntapinnaksi pintalaastille. Lämpötilasta riippuen pintarappaus voidaan suorittaa aikaisintaan 2–3 vrk:n kuluttua täyttörappauksesta.

Jälkihoito

Rappauspinta on pidettävä kosteana 2–3 vrk täyttörappauksesta. Kuivalla ja lämpimällä ilmalla rappauspintaa jälkikastellaan sumuttamalla.

Käytännön neuvoja

Rappaustyössä on suositeltavaa käyttää ammattiurakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Saint-Gobain Weber Oy Ab:n tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Ruiskutettavia tai käsin levitettäviä rappauslaasteja uusien ja vanhojen julkisivujen täyttörappaukseen.

- **411 Täyttölaasti luja:** seossuhde KS 35/65/500
- **412 Täyttölaasti:** seossuhde KS 50/50/600
- **413 Täyttölaasti pehmeä:** seossuhde KS 65/35/600
- Täyttölaasti kolmikerrosrappauksiin
- Hyvä työstettävyys
- Pitkäikäinen ratkaisu

TUOTEKUVAUS

Menekki	15-25 kg/m ²
Pakkaus	25 kg:n säkki. 411 lisäksi 1000 kg:n suursäkinä.
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Vedentarve	4-5 l/25 kg
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Sideaine	Kalkki ja sementti
Runkoaine	Murskattua kalkkikiveä, raekoko 0-4 mm
Kalustusuositus	Weber Rapparipaketti ssk-sillolla tai pikkusäkeille. Staattorit 50/7R tai U356-0,75, teräsvahvikkeinen letku maks. 60 m.
Tuotehyväksynät	CE

