



Ruiskutettava tai käsin levitettävä rappauslaasti.
Kerrospaksuus 1-3 mm.

- UniTop-järjestelmän pintalaasti
- Alhainen vedenimu
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä, joten rakenteessa oleva kosteus pääsee poistumaan
- Sileä pinta maalille

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 1,5 kg/m ² /mm
Pakkaus	25 kg:n säkki
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Vedentarve	4-5 l/25 kg
Puristuslujuus 28 vrk	5-7 MPa
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Sideaine	Sementti ja kalkki
Runkoaine	Luonnonhiekkia ja kalkkikivi, raekoko 0-1,5 mm
Lisäaine	Kapillaarista vedenimeytymistä vähentävät, säänkestävyyttä parantavat lisäaineet
Kalustusositus	Weber Rappariipaketti pikkusäkeille. Staattori Superstar 0,5 tai U356-0,75, teräsvahvikkeinen letku maks. 45 m.
Tuotehyväksynnät	

Käyttökohteet

UniTop-kolmikierrosrappauksen pintarappaukseen tai hiertoon, jossa täyttörappauksena **weber.vetonit 415** Unirender hienolla sekä täyttörappauksena **weber.vetonit 414** Unirenderillä.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, luja ja kiinteä. Ennen pintarappausta tehdään tartuntarappaus **weber.vetonit 415** Unirender hienolla sekä täyttörappaus **weber.vetonit 414** Unirenderillä. Täyttölaastin pinnan tulee olla riittävän karkea hyvän tartunnan varmistamiseksi. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien rakennusosien yläpuolelta valuva vesi on johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Ennen rappausta tulee puu-, lasi-, metalli- yms. pinnat suojata. Kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa alusta kostutetaan vesisumutuksella ennen rappausta.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) laastijauhetta sekoitetaan 4–5 litraan puhdasta vettä. Sekoitus aika on 3–10 min sekoittimesta riippuen.

Työohjeet

Ennen työn aloitusta on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Pintarappaus suoritettaessa alustan on oltava tasaisesti kostea, mutta kuitenkin vettä imevä. Pintalaastia ei saa levittää märälle, imukyvyttömälle tai jäätynneelle alustalle. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kuivat alustat tulee kostuttaa ennen pintarappauksia. Rapattaessa sekä vähintään 3 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Rappausta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää.

Pintarappaus voidaan suorittaa aikaisintaan 1 vrk:n kuluttua täyttörappauksesta. 416 Unirender voidaan ruiskuttaa laastiruiskulla, levittää lastalla tai kauhalla lyömällä. Kerrospaksuus on n. 2 mm. Ylimääräinen pintalaasti poistetaan oikolaudalla ja pintalaastikerros hierretään hierretimellä varoen sementtiliimakalvon muodostumista pintaan.

Jälkihoito

Rappauspinta pidetään kosteana n. 2 vrk rappaudesta. Kuivalla ja lämpimällä säällä rappauspintaa jälkikastellaan sumuttamalla 1–2 kertaa päivässä.

Käytännön neuvoja

Rappaustyössä on suositeltavaa käyttää ammattiurakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Saint-Gobain Weber Oy Ab:n tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.