



Käyttökohteet

Kiviaineisten alustojen pinnoittamiseen sisätiloissa, erityisesti muurien ja kuorellisten tulisijojen pinnoittaminen. Soveltuvat alustat ovat tiili-, betoni-, kevytbetoni- ja Leca® harkkopinnat sekä sementtipohjaisilla laasteilla esim. **weber.vetonit 410** Ohutrappauslaastilla tai **weber.vetonit 137** Oikaisulaastilla oikaistut alustat. Alustana voi olla myös sementtipohjaiset tasoitteet, esim. **weber.vetonit MT** Märkätila-tasoite tai **weber.vetonit TT** Tiilitasoite.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, luja ja kiinteä. Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly ja ruoste on poistettava. Laastia ei saa levittää märälle, imukyvyttömälle tai jäätyneelle alustalle. Kuivumisaika sementtipohjaisilla rappaus- ja tasoitelasteilla on n. 1–3 vrk ennen pinnoitusta Antiikkilaastilla. Kuivat alustat kostutetaan vedellä sumutamalla ennen pinnoitusta. Pinnoitettaessa alustan on oltava tasaisesti kostea, mutta kuitenkin vettä imevä.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) laastijauhetta sekoitetaan 7–7,5 litraan puhdasta vettä. Sekoitukseen käytetään nopeaa laastisekoitinta, esim. porakoneeseen kiinnitettyä vispilää. Sekoitusaika on n. 3 min, minkä jälkeen massaa seisoitetaan n. 10 min. Kevyen uudelleen sekoituksen jälkeen laasti on käyttövalmis. Käyttöaika on enintään 3 tuntia veden lisäyksestä. Värin tasaisuuden kannalta massan notkeuden ja sekoitusajan on oltava sama sekoituserästä toiseen. Sekoitusastioiden ja työvälineiden on oltava puhtaita ja ruosteettomia.

Työohjeet

AH Antiikkilaasti soveltuu kuorellisten tulisijojen ja hormien pinnoittamiseen. Alusta suositellaan oikaistavaksi **weber.vetonit 410** Ohutrappauslaastilla ennen pinnoitusta. Pinnoitettaessa sekä 2 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Antiikkilaasti levitetään käsin teräslastalla, solukumilastalla tai ruiskutetaan esim. suppiloruiskulla. Tuore laasti harjataan välittömästi pehmeällä harjalla hyvän tartunnan varmistamiseksi. Toinen pinnoituskerta tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä. Pintaan muodostetaan haluttu kuvio harjalla tai sienellä. Pinta voidaan jättää myös ruiskupinnaksi. Valmis pinta voidaan maalata sementin alkalisuutta kestävällä maalilla. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi pinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhdellä kerralla. Ruiskutusta ei suositella, koska aina pinnoitetaan yhdellä kerralla. Ruiskutusta tulee epätasaiseksi ja pintaan ilmestyy helposti kiiltoläikkä. Ruiskutuksen on tapahduttava kohtisuoraan pintaa vasten pyörivin liikkein. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Jälkihoito

Rappauspintaa on hyvä kostuttaa vesisumutuksella 2–3 vrk:n ajan pinnoituksesta, jolla varmistetaan laastin kovettuminen.

Huom!

Suositellaan tulisijan lämmittämistä ennen pinnoitusta, jotta ylimääräinen kosteus saadaan poistettua, ja halkeamia aiheuttava rakenteen liikkuminen saadaan minimoitua. Pinnoitus tehdään jäähtyneeseen ja kostutettuun pintaan.

Antiikkilaastia ei voida käyttää maalipintojen, vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten **weber.vetonit L** Pohjatasoite tai heikkojen kalkki- tai kalkkisementtirappausten päälle.

Valkoinen sementtiseideaineinen ohutpinnoite betoni-, tiili- ja harkkopinnoille sekä sementtipohjaisilla laasteilla oikaistuille alustoille.

- Valkoinen väri
- Takkojen ja hormien pinnoittamiseen
- Sileä lopputulos

TUOTEKUVAUS

Menekki	2-4 kg/m ² (kaksi käsittelykertaa)
Käyttölämpötila	Pinnoitettaessa sekä 2 vrk tämän jälkeen on alustan, massan ja ilman lämpötilan oltava vähintään +5 °C
Pakkaus	25 kg:n säkki
Säilyvyysaika	n. 18 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Vedentarve	n. 7-7,5 l/25 kg
Sideaine	Valkosementti
Runkoaine	Murskattu kalkkikivi, raekoko 0,5 mm
Värisävy	Valkoinen
Kestävyys	Vedenkestävä
Tuotehyväksynnät	 

