



Käyttökohteet

Poltetuista- tai kalkkiahiekkatiilistä avosaamaan muurattujen rakenteiden jälkisaumaus. Tiilisaumojen korjaus julkisivuissa. Jälkisaumausta ei suositella kuorimuurirakenteissa eikä sitä saa käyttää kantavissa rakenteissa ilman lisäselvityksiä.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan 3,0-3,75 litraan puhdasta vettä. Sekoitusastiaan mitataan minimi vesimäärä ja vettä lisätään tarvittaessa sekoituksen aikana. Massaa sekoitetaan n. 3 minuutin ajan betonimyllyssä, tai vispilällä varustetulla tehokkaalla porakoneella. Valmiin massan tulee olla koostumukseltaan kiinteä, maakostea. Sekoitettu laasti on käytettävä n. 2 tunnin kuluessa veden lisäyksestä.

Työohjeet

Saumattaessa sekä vähintään 2 vuorokautta tämän jälkeen on alustan ja ilman lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Saumausta kuumissa olosuhteissa / suorassa auringonvalossa tulee välttää.

Saumaus suoritetaan vähintään 15 mm:n syvyiseen avosaamaan. Vanhaa muurauslaastia on poistettava riittävän syvältä saumasta, jotta JSL 5 Jälkisaumalaastia tulee riittävä kerrosvahvuus. Ennen saumausta sauma harjataan tai puhalletaan paineilmalla puhtaaksi ja kastellaan vedellä niin, että muurista tulee sopivan imevä. Saumauslaasti painetaan tiiviisti saumaan saumausraudalla siten, että laasti tarttuu hyvin alustaan ja että saumauslaastin alle ei jää onteloja. Saumaus aloitetaan vaakasaumasta painamalla laastia saumausspelliltä pitkällä saumaraudalla muutaman tiilen pituiselle saumaosalle. Sauman pinta tasataan pitkin vedoin. Pystysaumat täytetään lyhyen saumaraudan avulla ennen kuin vaakasaumojen laasti on ehtinyt kuivua. Näin pysty- ja vaakasaumojen raja pyritään saamaan ulkonäöltään yhteneväiseksi.

Vaaleilla laasteilla saumattaessa on käytettävä muovista tai puista saumausvälinettä. Ylimääräiset laastipurseet harjataan kevyesti pois kuivalla, pehmeällä harjalla.

Kuivissa ja kuumissa olosuhteissa suoritetaan saumojen jälkikostutus sumuttamalla, kun sauma on jäykistynyt riittävästi.

Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.



Värillisiä kuivalaasteja tiilirakenteiden jälkisaumaukseen.

- Soveltuu arvokkaiden tiilijulkisivujen korjaukseen
- Hyvä työstettävyyys
- Lujuusluokka M5

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 7 kg/m ² (n. 15 mm leveään ja -syvään saumaan)
Pakkaus	25 kg:n paperisäkki
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä, kuivassa tilassa ja avaamattomassa pakkauksessa
Vedentarve	3,0-3,75 l/25 kg (=0,12-0,15 l/kg)
Puristuslujuusluokka	M 5 (SFS-EN 998-2)
Paloluokka	A 1
Veden imeytyminen	0,3 kg/(m ² min ^{0,5}) (SFS-EN 1015-18)
Sideaine	Nopeasti kovettuva portlandsementti tai valkosementti
Runkoaine	Luonnonhiekkia tai valkoinen kiviaines 0-1,2 mm
Lisäaine	Säikeävyäisyä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita sekä epäorgaanisia väripigmenttejä
Käyttöaika	2 tuntia veden lisäyksestä
Värisävy	• Harmaa Mutus 172 • Ruskea Ropis 169
Lämmönjohtavuus	0,83 W/mK (P=50 %) (SFS-EN 1745)
Tuotehyväksynät	CE