



Kipsipohjainen laasti seinien ja kattojen oikaisuun sekä tasoitukseen kuivissa sisätiloissa.

- Suuret, 10-50 mm:n täytöt kerralla!
- Maalausvalmis pinta
- Kutistumaton

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 10 kg/m ² /10 mm:n kerrosvahvuus
Käyttölämpötila	Rapattaessa on alustan, laastin ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Pakkaus	30 kg:n säkki
Säilyvyysaika	12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Kovettumisaika	n. 1 vrk (+20 °C, 65 % RH)
Enimmäiskerospaksuus	Kolojen täyttö maks. 100 mm
Suosittelava kerospaksuus	10-50 mm / levityskerta
Vedentarve	n. 15 l/30 kg
Puristuslujuus 28 vrk	> 2 MPa (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine	Hemihydraattikipsi
Runkoaine	Sisältää kevytfilleriä
Käyttöaika	n. 3 tuntia veden lisäyksestä
Värisävy	Valkeahko
Vesitiiviys	Ei vedenkestävä
Tuotehyväksynnät	M1 CE



Käyttökohteet

Reikien ja epätasaisuuksien täyttö sekä seinä- ja kattopintojen oikaisu ja tasoitus kuivissa sisätiloissa. Soveltuvat alustat ovat: betoni-, kevyt-betoni-, kevytsorabetoni-, muuratut tai rapatut seinä- ja kattopinnat. Ei sovellu lattioiden tasoitukseen eikä laatoituksen alle.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten rasva, pöly jne. on poistettava. Ulkokulmiin ja aukkojen pieliin asennetaan kuumasinkityt teräskulmavahvikkeet. Suurille seinäpinoille kiinnitetään linjaarit. Kohtiin, joissa alusmateriaali muuttuu (esim. tiili / betoni), asennetaan kipsirappaukseen soveltuva tukiverkko (kuumasinkittyä teräsverkkoa). Suuret kohoumat poistetaan. Yli 50 mm syvät kuopat täytetään KL Kipsilaastilla ja annetaan kovettua vähintään 1 vrk ennen varsinaista kipsirappausta. Betonipinta pohjustetaan tartuntaa parantavalla ja imua tasaavalla **weber.vetonit MD 16** -visiseoksella (1 osa MD 16 ja 3 osaa vettä). Pohjustuksen annetaan kuivua läpikäyväksi (2-4 h) ennen rappausta.

Sekoitus

Massa sekoitetaan rappauserkoittimessa tai porakonevispilällä. Säkillinen (30 kg) kuivalaastia sekoitetaan n. 15 litraan puhdasta, korkeintaan +40 °C vettä. Sekoitettua laastia kovettuminen alkaa n. 3 tunnin jälkeen.

Työohjeet

Työskentelyaikana lämpötilan on oltava vähintään +10 °C. Kipsilaasti levitetään laastiruiskulla tai käsin teräslipillä tasaisena kerroksena koko tasoitettavalle alueelle. Levitettävän kerroksen vähimmäispaksuus on 10 mm. Jos levitetään useampia kerroksia, ensimmäinen kerros karhennetaan ja uusi kerros levitetään ennen ensimmäisen kerroksen kuivumista (ns. märkää märälle -periaatteella).

Sitoutumisen alettua pinta hierretään möröllä solumuovisienellä ja tasoitetaan heti teräslastalla. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Pinnoitus

Hyvin tasoitettu kipsilaastipinta on valmis alusta maalaukselle ja tapetoinnille. Pinta voidaan vielä hienotasoiittaa **weber.vetonit LR+** Pintatasoiteella tai **weber.vetonit LF** tai **SS** valmistasoiteella. Maalaus tai tapetointi voidaan suorittaa maalin- tai tapetinvalmistajan ohjeen mukaan aikaisintaan 7-14 vrk:n kuluttua kuivumisolosuhteiden mukaan.

Huom!

Laastin joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

Huolto-ohje

Likaantuneesta pinnasta tahra voidaan varovasti pyyhkiä kostealla sienellä tai liinalla. Jos tahra ei tällä irtoa, pinta voidaan tasoittaa uudelleen **weber.vetonit LR+** Pintatasoiteella tai **weber.vetonit LF** tai **SS** valmistasoiteella. Pinta voidaan myös maalata.

