



Käyttökohteet

Märkätilojen seinien, lattioiden ja tarvittaessa katon pohjustaminen ja kosteussuojaus ennen **weber.vetonit WP** Vedeneristysmassan levitystä tai laatoitusta. Ei sovellu käytettäväksi uima-altaissa, kylmilleen jäävissä tiloissa eikä saunan seinissä tai katoissa. Vedeneristyksessä tulee noudattaa Weberin Vedeneristys-työohjetta 8–70. Kosteussulkua voidaan käyttää höyrynsulkuna myös muun tyyppisissä rakenteissa rakennesuunnittelijan harkinnan mukaan.

Alusta

Alustaksi sopivat kaikki kivipohjaiset pinnat sekä kipsikartonkilevy.

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, pölytön sekä riittävän luja. Mahdolliset epäpuhtaudet, kuten sementtiliima, on poistettava esim. hiomalla ja imuroimalla. Alusta on tarvittaessa tasoitettava tarkoitukseen soveltuvilla weber.vetonit seinä- ja lattiatasoiteilla ohjeen mukaan. Alustan on täytettävä SisäRYL 2000:n tasaisuus- ja lujuusvaatimukset. Alustan sekä ympäröivän ilman lämpötilan on oltava +15...+30 °C. Alustan suhteellinen kosteus RH saa olla enintään 90 %. Tilan tuuletuksesta on huolehdittava.

Työohjeet

MS Kosteussulku levitetään alustalle 1:1 puhtaalla vedellä ohennettuna. Levitys suoritetaan pehmeällä harjalla harjaamalla pyörivin liikkein, jotta alustan huokokset saadaan täytettyä. Tarvittaessa levitetään toinen ohentamaton kerros MS Kosteussulkua. Käsittelyjen välillä on kerrosten annettava kuivua.

Huom!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Varastointi ja kuljetus: +5...+30 °C.

Muovidispersioon perustuva kosteussulkuaine ja pohjuste.

- Pienentää rakenteen vesihöyryn läpäisyä

TUOTEKUVAUS

Menekki	Ohennettuna: n. 0,1 l/m ² . Ohentamattomana: n. 0,2 l/m ² .
Käyttölämpötila	+15...+30 °C.
Pakkaus	1 litran, 3 litran tai 10 litran pakkaus
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila +5...+30 °C). Ei saa jäätyä!
Kuivumisaika	Käsittelyjen välillä n. 30 min. Toisen käsittelyn jälkeen n. 2 h (T=20 °C, RH 50 %).
Lämpötilan kesto	< +60 °C
Halkeaman silloituskyky	≥ 0,5 mm, kun Kosteussulku levitetty ohennettuna sekä ohentamattomana.
Vesihöyryn läpäisykyky	< 40 × 10 ⁻¹² kg/m ² sPa (ohennettu+ohentamaton käsittely tasaisella kipsilevylustalla) Vesihöyrynläpäisy, DIN 52615
Värisävy	Vihreä
Tuotehyväksynnot	  

