



Helppokäyttöinen ohutlaasti pieniin betonin paikkaus- ja korjaustöihin.

- Edullinen laasti yksinkertaisiin korjauksiin
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Pakkasenkestävä

Käyttökohteet

Pienten valuvikojen ja kolojen korjaus ja paikkaus betonialustoilla, joilla kosteus- ja pakkasrasitus on vähäinen. Suositeltu kerrospaksuus 2–10 mm ja korjattavan kohteen pinta-ala enintään 1 m².

Alusta

Alustan on oltava imukykyinen ja puhdas pölystä, sementtiliimasta ym. tartuntaa heikentävistä aineista. Alin käyttölämpötila on +5 °C. Valua suorassa auringonpaisteessa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan 4–4,5 litraan (16–18 % laastin kuivapainosta) puhdasta vettä. Veden yliannostusta ei saa tapahtua, koska se alentaa lujuutta ja lisää kutistumaa. Sekoitus tapahtuu betonimyllyllä. Pieniä määriä voidaan sekoittaa myös porakonevispilällä.

Työohjeet

Työssä noudatetaan normaaleja laastin levitykseen ja työstöön liittyviä työtapoja. Korjaus- ja rappaustöissä noudatetaan yleisiä ohjeita ao. töiden suorittamisesta koskien mm. alustan kostutusta tai tartuntakeroksen harjaamista. Pintalattioita korjattaessa tartunta puhdistettuun betonialustaan varmistetaan tarvittaessa **weber.vetonit MD 16** Dispersiolla. Tutustu myös Weberin korjauslaastityöohjeisiin sekä esitteeseen 4–52 Pienrakentajan kuivabetoniopas.

Jälkihoito

Valua jälkihoitetaan kastelemalla ja estämällä kosteuden haihtuminen rakenteesta esim. muovipeitteillä vähintään 3 vrk:n ajan. Jälkihoito aloitetaan välittömästi ja valu on pidettävä kosteana koko jälkihoitojakson ajan. Jälkihoito lopetetaan asteittain.

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 10 kg/m ² /5 mm:n kerros
Pakkaus	25 kg:n säkki
Säilyvyysaika	12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Vedentarve	4-4,5 l/25 kg
Puristuslujuus 1 vrk	n. 10 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 7 vrk	n. 17 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 28 vrk	n. 22 MPa (EN 12190)
Sideaine	CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti
Runkoaine	Luonnonhiekkia 0-0,6 mm
Lisäaine	Työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia lisäaineita
Käyttöaika	n. 1 h
Tiheys	n. 1900 kg/m ³
Ilmapitoisuus	8-12 %
Pakkasenkestävyys	Kyllä (100 syklin jäädytys-sulatuskoe SFS 5447)
Valmista massaa	n. 13 l/25 kg

