weber.vetonit TT

Tiilitasoite



Sementtipohjainen oikaisutasoite kuivien ja kosteiden tilojen sisäseiniin kerrospaksuudelle 2-10 mm.

- **Yleistasoite**
- **Hyvä täyttävyys**

TUOTEKUVAUS	
Menekki	n. 1,2 kg/m²/1 mm:n kerrosvahvuus
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Pakkaus	5 kg:n pienpakkaus. 25 kg:n säkki.
Säilyvyysaika	12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Kovettumisaika	Saavuttaa n. 50 % loppulujuudestaan 7 vuorokaudessa. Kylmissä olosuhteissa lujuudenkehitys hidastuu.
Vähimmäiskerros-paksuus	2 mm
Enimmäiskerrospaksuus	Osittain tasoitus: enintään 30 mm
Suositeltava kerrospaksuus	Osittain tasoitus: enintään 30 mm, kokonaan tasoitus: 2-10 mm/kerta
Vedentarve	n. 6 l/25 kg
Tartuntalujuus 28 vrk	n. 0,5 MPa. Tartunta betoniin (EN-1015-12)
Puristuslujuus 28 vrk	> 6 MPa (EN 1015-11)
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekka ja kalkkikivi, < 1,0 mm
Käyttöaika	n. 3 tuntia veden lisäyksestä
Värisävy	Harmaa
Vesitiiviys	Vedenkestävä, ei vesitiivis
Tuotehyväksynnät	M1 CE

Käyttökohteet

Kivipintaisten sisäseinien esioikaisu ja tasoitus. Soveltuu betoni-, kevytbetoni-, Leca® harkko- ja tiiliseinien oikaisuihin ja tasoituksiin.

Alusta

Alustan, josta on poistettu riisteet, tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) jauhetta lisätään 6 litraan puhdasta vettä (24 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 1–2 min laastisekoittimella. Tasoitemassaa seisotetaan n. 10 min, jotta sideaineet liukenevat. Uudelleensekoituksen jälkeen tasoitemassa on valmis käytettäväksi. Käyttöaika on n. 3 tuntia (+20 °C) veden lisäyksen jälkeen. Massan lämpötilan on oltava yli +10 °C.

Työohjeet

Kolojen täytöt ja osittain tasoitukset tehdään väh. 1 vrk ennen varsinaista tasoitustyötä. Tasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin terässliipalla. Osittain tasoituksessa käytetään n. 30 cm leveää teräslastaa. Kokonaan tasoituksessa käytetään n. 80 cm pitkää terässliippaa. Kun työ suoritetaan käsityönä, asetetaan terässliipan levityspinnalle Tiilitasoitetta kauhalla. Tasoite levitetään terässliipalla seinäpinnalle n. 3–5 mm kerroksena pystysuoraan alhaalta ylöspäin. Varsinainen tasoitus tapahtuu terässliipalla voimakkaasti alustaan painaen ja vaakasuoraan vetäen. Ylimääräinen tasoite otetaan talteen ja käytetään uudelleen. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on täysin kovettunut (n. 1–2 vrk) ennen seuraavan tasoitekerroksen vetoa. Tasoitteen kuivuttua, n. 1 vrk, hiotaan tarvittaessa epätasaisuudet hiontapaperilla ennen seuraavaa tasoitekerrosta. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Jälkihoito

Kuivissa olosuhteissa varmistetaan tasoitteen kovettuminen suorittamalla jälkikostutus vettä sumuttaen, muutaman päivän ajan. Ohuita kerroksia tehtäessä (min. 2 mm) kostutuksen merkitys korostuu!

Pinnoitus

TT Tiilitasoitteella käsitelty pinta voidaan hienotasoittaa tai maalata. Kovettunut tasoitepinta voidaan maalata sementin alkalisuutta kestävällä maalilla.

Haluttaessa sileämpää pintaa, TT Tiilitasoite -pinta käsitellään seuraavasti:

Kostea tila tai tila, jossa on suuri mekaaninen rasitus:

- Rasitusluokka 3 tai 4
- Pintakäsittely **weber.vetonit V**+ Hienotasoite

Kuiva tila:

- Rasitusluokka 1 tai 2
- Pintakäsittely **weber.vetonit L** Pohjatasoite ja/tai **LR+** Pintatasoite tai **LF** tai **SS** valmistasoite.

Käytännön neuvoja

Tasoitteen kulutuksenkestävyyttä ja tartuntaa voidaan parantaa korvaamalla 10 % sekoitusvedestä **weber.vetonit MD 16** dispersiolla. Vanhoja maalipintoja tasoitettaessa voidaan tartuntasiltana ennen tasoitusta käyttää **weber.vetonit RF** Saneerauslaastia tai pohjatasoitus voidaan tehdä suoraan **weber.vetonit 410** Ohutrappauslaastilla. Vanhan maalin sementin alkalisuudenkestävyys on varmistettava koelevityksellä.

Vedeneristettävät seinät:

Vedeneristettävät seinät tulee tasoittaa **weber.vetonit MT** Märkätilatasoitteella. Tarvittavat oikaisut tehdään tällöin **weber.vetonit 410** Ohutrappauslaastilla tai **weber.vetonit 137** Oikaisulaastilla.

Huom!

TT Tiilitasoite ei sovellu vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten **weber.vetonit L** Pohjatasoite tai **weber.vetonit LR**+ Pintatasoite tai heikkojen kalkkirappausten tasoittamiseen. Tasoitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

Huolto-ohje

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa uudelleen kaikilla weber. vetonit -tasoitteilla.